

Mortar de rosturi FM 60

Fugenmörtel FM 60

> flexibil

> aquastatic - efect de perlă

> paletă largă de culori

Produs - descriere

Mortar de rosturi de calitate superioară-flexibil, aquastatic, colorat, rezistent la apă și îngheț.

Nu este toxic, nu irită pielea, se lucrează foarte ușor, garantând umplerea completă și omogenă a rosturilor.

Reducând cantitatea de apă la minimum posibil, se obțin rezistențe la uzură foarte ridicate.

Domeniul de utilizare

La interior și exterior, pentru chituiră rosturilor cu lățimea de 2-7mm, care resping apa și murdăria. Se utilizează la placaje ceramice, plăci din diferite materiale, plăcuțe mozaic, gresie porțelanată aplicată pe pereți și pardoseli, inclusiv la încălzire prin pardoseală, camere cu umiditate, terase și balcoane.

Nu se utilizează: în mediu agresiv, rosturi de dilatație sau în mediul umed cu solicitări mari.

În aceste cazuri se recomandă chitul epoxidic FMY 90 sau, după caz, chitul Extrem FME 80.

Caracteristici tehnice

Consum:*	cca 0,5-0,9 kg/m ²
Necesar de apă:**	cca 0,30 l/kg (=30%)
Timp de repaos:	cca 5 minute
Lucrabilitate:	cca 2 ore
Circulabil:	dupa cca 24 ore
Lățime rost-fără fisuri:	2-7 mm
Culori:	25- conform paletar

* în funcție de formatul plăcilor și lățimea rostului

** la culorile intensive (roșu, albastru, galben, verde, negru, siena), cantitatea necesară de apă se reduce la 0,25 l/kg de chit FM 60 (=25%)

Livrare:

Sac 25 kg	48 saci/1200 kg pe palet
Cutie 8 kg	84 cutii /672 kg pe palet
Cutie 2 kg	216 cutii /432 kg pe palet

Depozitare: în mediu uscat, în ambalaje originale, nedesfăcute

Termen de garanție: 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj.



Punerea în operă

Scule recomandate:

Malaxor electric cu turație redusă, vase de amestecare, mistrie, drișcă de rosturi, șpaclu de cauciuc, burete de spălat rosturi, găleată de apă.

Imediat după utilizare, sculele se spală bine cu apă.

Suportul:

Adezivul cu care s-au lipit plăcile trebuie să fie suficient de întărit. Resturile rămase în rost, trebuie îndepărtate. Pereții rostului (cantul plăcilor) trebuie să fie uscați și fără praf, sau urme de adeziv.

Amestecarea:

Se face cu mixerul la turație redusă, într-un vas curat, până se obține un amestec omogen-fără aglomerări.

Proporția de apă este de cca 0,30 litri de apă la 1 kg de chit FM 60.

După un repaos de cca. 5 minute, se reia malaxarea.

Rostuirea:

Chitul se introduce în rost cu ajutorul driștii de rost și al șpaclului de cauciuc, diagonal pe direcția rostului.

Se spală placajul ceramic, la cca 5-15 minute cu apă curată și burete moale. După zvântare, urmele de ciment rămase pe plăci se spală din nou.

Zona rostuită se protejează contra solicitărilor mecanice, timp de 24 de ore.

Pentru evitarea pățării culorii chitului, este obligatorie îndepărtarea completă a adezivului din rost, în special de pe marginile plăcilor.

Pentru asigurarea uniformității culorii, se recomandă pe cât

Mortar de rosturi FM 60

Fugenmörtel FM 60

posibil, folosirea chiturilor din aceeași șarjă de fabricație.

Pentru un sistem perfect

Se recomandă folosirea profilelor de placaje Murexin și a chiturilor siliconice, componente ale Programului de rosturi Murexin

Protecția muncii

Informații detaliate despre produs, manipulare, curățire și îndepărtare a deșeurilor, ca și despre măsurile specifice de protecție, se găsesc în Fișa tehnică de securitate.

Indicații importante

Trebuie respectate prevederile din normele și normativele în vigoare, precum și cele din fișa tehnică, inclusiv în ceea ce privește suportul.

Nu se lucrează la temperaturi sub + 5°C.