

Masă de șpaclu pentru tencuieli

Baunit PutzSpachtel

Produs	Mortar gata preparat cu adaosuri pentru aderență, cu aplicare manuală sau mecanizată pentru interior și exterior. Tencuială fină cu bună difuzie la vapori, absorbție redusă de apă, ușor de prelucrat.		
Compoziție	Var pentru construcții, ciment, nisip pentru tencuieli, adaosuri.		
Utilizare	Ca mortar de nivelare pe tencuieli var/ciment rugoase sau denivelate sau termoizolatoare înaintea aplicării finisajului. Suprafețe limitate pot fi armate cu plasă din fibră de sticlă Baunit.		
Date tehnice	Clasificare:	GP - CS II conform 998 - 1	
	Rezistență la compresiune (28 zile):	> 2,5 N/mm ²	
	Granulație max.:	0,60 mm	
	Conductivitate termică (λ):	0,50 W/mK	
	Rezistență la difuzia vaporilor de apă (μ):	15	
	Densitate:	cca. 1500 kg/m ³	
	Necesarul de apă:	cca. 9 l/sac	
	Grosimea de strat	minimă	3 mm
		maximă	6 mm
	Necesarul de material:	4 kg/m ² la 3 mm grosime de strat	
Livrare	Sac de 40 kg		
Depozitare	Garantat 6 luni la loc uscat, pe suport de lemn.		
Calitate asigurată	Control intern în laboratoarele Baunit Romania și în laboratoarele din țară conform EN 998 - 1.		
Categoria conform normelor chimice	Norme R	R 36	Irită ochii
		R 38	Irită pielea
		R 43	Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact
	Norme S	S 2:	A nu se lăsa la îndemâna copiilor
		S 24 :	A se evita contactul cu pielea
		S 25:	A se evita contactul cu ochii
		S 26:	În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă și a se consulta medicul
		S 28:	În cazul contactului cu pielea, a se spăla imediat
		S 37:	A se purta mănuși de protecție
Prelucrare	1. Suprafața suport:	Verificarea suprafeței suport va fi efectuată în principiu conform prevederilor ONORM B 3346. Suprafața suport trebuie să fie uscată, neînghețată, lipsită de praf, să nu fie hidrofobă, să nu prezinte eflorescențe, să fie rezistentă și lipsită de porțiuni neaderente.	
	2. Amestecarea:	Masa de șpaclu pentru tencuieli va fi introdusă prin presărare în apa curată, va fi amestecată cu un malaxor cu turație redusă, va fi lăsată cca 5 min. timp de maturare după care va fi din nou amestecată. Este de asemenea admisă malaxarea forțată, care va dura cca 2 min.	

Prelucrare

3. Aplicare:

Ca masă de șpaclu (tinci) pe tencuieli de grund, de ex. peste Baunit ThermoExtra, GrundPutz Leicht, MPA 35, GrobPutz sau ca masă de șpaclu (tinci) pe tencuieli vechi pe bază de var cu ciment cu bună rezistență. Se aplică cu fierul de glet, neruginit, într-un strat de cel puțin 3 mm, iar după ce se întărește se drișcuie cu drișca de burete. Suprafețe limitate se pot arma cu plasă de fibră de sticlă. Se poate aplica cu mașina de tencuit.

4. Indicații și generalități:

În timpul aplicării și a procesului de priză, temperatura aerului și a suprafeței suport trebuie să fie de peste +5°C. Suprafețele proaspete se vor proteja de acțiunea directă a soarelui.

Nu vor fi adăugate alte produse.

Înainte de aplicarea finisajului, masa de șpaclu va fi lăsată să se întărească și să se usuce cel puțin 5 zile.

5. Posibilități de finisare

Ca straturi de acoperire recomandăm:

- Tencuială Silicat Baunit cu Grund Universal
- Tencuială Granopor Baunit cu Grund Universal
- Tencuială Silicon Baunit cu Grund Universal
- Tencuială praf de piatră Baunit EdelPutz cu Grund Universal
- Vopsea Silicat Baunit cu Grund Universal
- Vopsea Granopor Baunit
- Vopsea Silicon Baunit
- Tencuială Nanopor cu Grund Universal
- Tencuială Artline cu Grund Universal
- Vopsea Artline