

## Amorsă de aderență pentru tencuieli

### Proprietati

PL-BOND este un grund de aderență cu rășini sintetice și nisip cuarțos. Este recomandat pentru suprafețe absorbante, netede sau denivelate (în locul mâinii aruncate), pentru întărirea aderenței tencuielii următoare. Prin aplicarea lui se formează o suprafață rugoasă, rezistentă la mediul alcalin.

### Domenii de aplicare

PL-BOND se utilizează ca grund gata preparat pentru asigurarea rugozității suportului și întărirea aderenței tencuielii. Suprafața rezultată are rezistență mare la alcalii și constituie un suport ideal pentru tencuielile de ipsos.

Este utilizat în spații interioare și exterioare.

### Caracteristici Tehnice

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Formă:             | păstos       |
| Culoare:           | roșu deschis |
| Densitate:         | 1,48 kg/lit  |
| pH:                | 7-9          |
| Timp de uscare:    | 1-2 h        |
| Timp de acoperire: | 4-6 h        |

### Mod de utilizare

#### 1. Suportul

Suprafața care urmează a fi grunduită trebuie să fie lipsită de praf, grăsimi, materiale putrescente, etc.

#### 2. Aplicarea

Înainte de utilizare, conținutul unui recipient se amestecă bine până la obținerea unui amestec omogen. PL-BOND se aplică cu trafaletul sau cu pensula, într-un strat. După uscare se aplică primul strat de tencuială.

### Consum

300-350 g/m<sup>2</sup>, în funcție de grosimea stratului.

### Ambalaj

Recipiente de 5 kg și 20 kg.

### Depozitare

Minimum 12 luni de la data fabricației, în spații ferite de îngheț.

### Observatii

- Temperatura în timpul aplicării trebuie să fie între +5°C și +30°C.
- În cazul aplicării produsului PL-BOND în spații exterioare, se recomandă adăugarea de ciment în proporție de 20% la greutate.

**S.C. ISOMAT ROMANIA SRL**

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Piața Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

[www.isomat.ro](http://www.isomat.ro) e-mail: [info@isomat.ro](mailto:info@isomat.ro)