

TERMOFIX GRES-IN

Adeziv interior

Produs

Adeziv în pat subțire, sub formă de pulbere, netoxic, rezistent la apă și îngheț, stabilitate ridicată, clasa C1T - conform SR EN 12004.

Compoziție

Ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi.

Utilizare

Pentru lipirea în pat subțire la interior a tuturor tipurilor de placaje ceramice din grupele II și III (absorbția de apă $E \geq 3\%$) cu grosimi uzuale ale placajului de 6-10 mm conform SR EN 14411:2007. Suprafața maximă a placajelor 900 cm² (30x30cm).

Date tehnice

Granulă maximă	0,6mm
Consistență	pulbere
Culoare	gri
Necesar apă	cca. 7 l / sac
Timp de maturare	5 minute
Timp de punere în operă	cca. 4 ore
Timp deschis	cca. 20 minute
Timp de corecție	cca. 5 minute
Grosime strat	max. 5 mm
Temperatura de lucru	+5°C - +30°C
Consum	cca. 3 kg/m ² , funcție de tipul și dimensiunile placajului ceramic, rugozitatea stratului suport și de tipul gletierei

În funcție de dimensiunea placajului ceramic, recomandăm a se utiliza următoarele tipuri de gletiere pentru a avea o acoperire corespunzătoare cu adeziv pe spatele plăcii:

Dimensiune placă (cm)	Dimensiune disc gletieră (mm)	Consum Baunit Basic (kg/m ²)*
10x10	4	1,6
15x15	6	2,0
25x25	8	2,5
35x35	10	3,0

*) Consumul este orientativ pe suporturi netede și acoperirea cu adeziv în proporție de 65%.

Categoria conform normelor chimice

Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baunit.com.



Asigurarea calității

Verificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 12004, sistem de management al calității - ISO 9001 certificat.

Termen de valabilitate

12 luni, loc uscat, pe paleturi din lemn, în ambalaje originale, nedesfăcute

Livrare

Sac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg

