

## Tencuială acrilică, pastă, gata preparat Suprafețe netede • Albă sau color • Hidrofugă

### Proprietăți

MARMOCRYL Fine este o tencuială acrilică, păstoasă, gata preparată, albă sau color. Conține agregate cu granulometrie specială pentru realizarea de suprafețe netede.

- Este caracterizată prin aderență foarte bună și elasticitate mare.
- Conferă hidrofobie totală, conform DIN 52617.
- Conferă posibilitate optimă de respirație a elementului de construcție.
- Elimină necesitatea vopsirii fațadelor.
- Este rezistentă la alcalii, conform DIN 18556.
- Nu fisurează ca tencuielile comune.
- Simplifică și urgentează lucrările.
- Este adecvată pentru utilizări interioare și exterioare.

### Domenii de aplicare

MARMOCRYL Fine este utilizat la realizarea de tencuieli cu grosime mică, hidrofuge, netede, albe și color.

Se aplică pe orice materiale de construcție, pe tencuială, beton, betopan, gipscarton etc., în spații interioare sau exterioare. Înlocuiește ultima mână de tencuială.

Este ideală ca acoperire finală a construcțiilor, pe sistemul de izolare termică.

### Caracteristici Tehnice

Formă:	pastă
Culoare:	alb și alte 20 la alegere
Densitate:	1,82 ± 0,03 kg/lit
Permeabilitate la vapori: (EN 1062-3)	Sd < 1 m
Absorbție apă:	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>
Timp de uscare:	4-6 h
Curățarea uneltelor:	
Uneltele trebuie curățate cu apă, imediat după utilizarea lor.	

### Tipuri disponibile - Consum

MARMOCRYL Fine, în funcție de granulometria agregatelor, este disponibil în 3 tipuri, cu consumurile respective:

Tipul	Grosimea aplicației	Consumul
MARMOCRYL Fine 1 mm	circa 1 mm	1,8 kg/m <sup>2</sup>
MARMOCRYL Fine 1,5 mm	circa 1,5 mm	2,7 kg/m <sup>2</sup>
MARMOCRYL Fine 2 mm	circa 2 mm	3,2 kg/m <sup>2</sup>

### Mod de utilizare

#### 1. Suportul

Suportul trebuie să fie uscat și lipsit de praf, uleiuri, materiale friabile etc. Urmează o grunduire a suprafeței cu grundul special FLEX-PRIMER. Suprafețe netede și neabsorbante se grunduiesc cu PL-BOND. După uscarea grundului, se aplică MARMOCRYL Fine.

#### 2. Aplicarea

Înainte de utilizare amestecăm bine materialul și îl aplicăm cu ajutorul unui șpaclu metalic neted inoxidabil sau cu ajutorul mașinii de torcretat. Atâta timp cât stratul de MARMOCRYL Fine este încă proaspăt (după circa 20 de minute), se face finisajul stratului "bătut" cu un șpaclu de plastic. Timpul exact al prelucrării finale depinde de absorbția suportului și de temperatura mediului.

### Ambalaj

Recipiente de 25 kg.

### Depozitare

Minimum 12 luni de la data fabricației, în recipiente închise, în spații ferite de îngheț și soare.

## Observații

- Temperatura din timpul aplicării trebuie să fie între +5°C și +35°C.
- Suprafața proaspăt acoperită trebuie protejată de temperaturi înalte, de ploaie și îngheț.
- Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranță și de profilaxie înscrise pe ambalaj.

## Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs c, tip SBA, este de 40g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat.

Produsul gata de utilizat MARMOCRYL Fine are un conținut maxim <40 g/l COV.

**S.C. ISOMAT ROMANIA SRL**

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

**BUCUREȘTI:** Str. Poterași, Nr.5, Sector 4, C.P. 040263

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

**www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro**