

Adeziv pentru plăci

Proprietăți

Isomat® AK 9 este un adeziv pe bază de ciment, indicat pentru lipirea plăcilor ceramice. Conferă lipirii o rezistență inițială și finală ridicată, ca și rezistență la umezeală. Este clasificat ca adeziv de tip C1, în conformitate cu norma EN 12004.

Domenii de aplicare

Isomat® AK 9 este indicat pentru lipirea plăcilor absorbante, de faianță și gresie pe suprafețe de beton, cărămidă, tencuială, etc. Este utilizat în spații interioare și exterioare.

Caracteristici Tehnice

Formă:	mortar de ciment
Culori:	gri, alb
Necesar de apă:	6,00 kg/sac 25 kg
Temperatură de aplicare:	de la +5°C la +35°C
Grosimea aplicării:	până la 10 mm
Durată în recipient:	minimum 6 h
Timp deschis de lipire:	minimum 20 min
Timp de mici retușuri:	minimum 30 min
Rostuire pe zid:	după 3-8 h
Rostuire pe pardoseală:	după 24 h
Rezistență la aderență după:	
• 28 zile:	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
• încălzire la +70°C:	$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$
• imersiune în apă:	$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$
• 25 cicluri îngheț-dezghet:	$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$
Rezistență la temperatură:	de la -15°C la +60°C
Măsurătorile au fost efectuate conform EN 12004.	

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafața ce urmează a fi acoperită trebuie să fie lipsită de praf, grăsimi, vopsele, materiale putrescente, etc. Se recomandă să fie umezită înaintea aplicării.

2. Aplicarea

Turnăm Isomat® AK 9 în apă amestecând până la formarea unui amestec păstos omogen. Se recomandă ca amestecarea să fie efectuată cu un malaxor cu turație redusă. Lăsăm amestecul să se matureze circa 10 minute și apoi mai amestecăm puțin. Întindem adezivul și îl „pieptănăm” pe suport cu șpaclul dințat, până obținem o repartizare uniformă pe toată suprafața. Apoi fixăm plăcile, prin presare, pe locul dorit. Amestecul aplicat trebuie să fie acoperit cu plăci în timp de 20 de minute, evitând formarea crustei, adică înainte de a începe întărirea peliculei adezive.

Elastifierea

La suporturile supuse vibrațiilor sau unor procese intense de contracții-dilatații, ca gipscarton, plăci aglomerate, pardoseli cu încălzire, terase, balcoane, etc, este necesară elastifierea adezivului. Aceasta se realizează prin adăugarea a 5-10 kg ADIFLEX-B la 25 kg Isomat® AK 9 și a unei cantități de apă în funcție de lucrabilitatea dorită.

Consum

1,5-4,0 kg/m², în funcție de dimensiunile dinților șpaclului și de felul suportului.

Ambalaj

Saci de 25 kg.

Depozitare

Minimum 12 luni de la data fabricației, în saci închiși, în spații ferite de umezeală.

Observatii

- Produsul conține ciment, care are reacție alcalină cu apa și este clasificat ca iritant.
- Suprafețele foarte poroase, precum betonul poros, gipscartonul, plăcile aglomerate, etc, vor fi mai întâi grunduite cu grundul acrilic UNI-PRIMER.
- Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranță înscrise pe ambalaj.

CE

08

ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

EN 12004

Normal setting cementitious adhesive for tiling

- Reaction to fire	Class A1/A1 _{fl}
- Initial tensile adhesion strength	≥ 0,5 N/mm ²
- Tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 0,5 N/mm ²
- Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 0,5 N/mm ²
- Tensile adhesion strength after freeze thaw cycles	≥ 0,5 N/mm ²

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Piața Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro