



WOOD H100 PROJECT P ADEZIV FLEXIBIL HIBRID PENTRU LEMN

AVANTAJE INTELIGENTE

- Fara solventi si silicon
- Structura buna a nervurilor de adeziv
- Universal
- Anhidru - lemnul nu se umfla dupa montare
- Ramane flexibil dupa intarire - compenseaza dilatarile
- Inodor
- Gata de utilizare - fara mixare
- Usor de aplicat
- Economic

DESCRIERE

WOOD H100 PROJECT este un adeziv hibrid monocomponent. Potrivit pentru incalzirea prin pardoseala.

MOD DE UTILIZARE

TIPURI CONEXE DE ACOPERIRI PENTRU PARDOSELI

- Parchet mozaic, cu lipire flexibila
- Parchet din lemn masiv < 130 mm latime
- Parchet stratificat, in doua sau trei straturi

PREGATIREA SUPORTULUI

Curatare si pregatire

Pregatirea trebuie sa fie in conformitate cu standardele de constructie. Suporturile trebuie sa fie solide, plane, netede, uscate in permanenta si fara reziduuri de adezivi vechi, praf, grasime sau alte impuritati.

Atunci cand se suprapun acoperiri peste pardoseli existente, asigurati-vă ca acestea sunt bine lipite si curate.

Suportul trebuie sa respecte cerintele DIN 18356, adica trebuie sa fie plan, uscat in permanenta, curat, fara fisuri, rezistent la tractiune si la compresiune si trebuie sa fie pregatit profesional pentru acoperire.

Umiditatea suportului trebuie sa fie sub 2%CM (suport pe baza de ciment) si sub 0,5%CM (suport pe baza de anhidrit sau similar). CM = metoda cu carbid.

Cerinte minime privind suportul: 25 N/mm² (rezistenta la compresiune) si 1,5 N/mm² (rezistenta la tractiune).

Sapa pe baza de ciment (ZE) cu lipire directa:



Aspirati cu grija sapa pe baza de ciment (in prealabil asperizata/slefuita), cu ajutorul unui aspirator industrial. Nu folositi amorsa.

Sapa din sulfat de calciu (CAF) cu lipire directa:

Aasperizati (slefuiti) sapa CAF in conformitate cu Fisa de Instructiuni Tehnice (BEB) in vigoare si aspirati cu grija cu ajutorul unui aspirator industrial. Nu folositi amorsa.

Sapa din asfalt turnat (GE) cu lipire directa:

Aspirati cu atentie sapa GE noua, bine asperizata, folosind un aspirator industrial. Nu utilizati amorsa.

Aplicati Bostik Hytec E730 XTREM ca amorsa pe sapa GE veche, apoi presarati nisipul (cu granulatie mare si uscat) pe aceasta, cand este inca proaspata. In cazul in care substraturile mentionate mai sus nu indeplinesc cerintele DIN 18202, „Tolerante in constructiile de cladiri”, acestea trebuie sa fie pregatite folosind amorse si sape autonivelante Bostik adecate.

METODA DE UTILIZARE

Folositi o mistrie cu zimti pentru a aplica WOOD H100 PROJECT-P in mod uniform pe suport, asezati imediat elementul de pardoseala (lamela) pe patul de adeziv si presati-l bine in pozitie. Indepartati imediat orice urme (scurgeri) de adeziv de pe parchet folosind, de exemplu: carpa, spaclu sau polisare (cu ceara). Respectati instructiunile date de producatorii de parchet, acordand o atentie deosebita instructiunilor de montare si proprietatilor adezive ale pardoselii utilizate.

Dimensiunea recomandata a dintilor mistriei:

- Parchet mozaic si in doua straturi (8 mm grosime si lamela mai scurta de 40 cm): **B2**
- Elemente scurte din parchet prefabricat, in doua straturi (max. 100 cm): **B3 - B5**
- Parchet (dusumea) prefabricat in doua straturi (max. 225 cm), parchet (dusumea) prefabricat in trei straturi (max. 225 cm). Recomandam ca parchetul (dusumelele) de dimensiuni mari sa fie lestat (incarcat) pe capete: **B5 - B11**

Formele dintilor mistriei enumerate mai sus sunt pur orientative; alegerea finala a mistriei dintate va fi decisa in functie de conditiile exacte de la fata locului si depinde de netezimea substratului, de lungimea elementelor de parchet si de starea partii inferioare a parchetului. In fiecare caz, asiguratiuva ca partea inferioara a parchetului este intotdeauna acoperita suficient cu adeziv.

CARACTERISTICI TEHNICE

Compozitie/Culoare	Adeziv hibrid Bej
Timp deschis*	40 min.
Timp pentru trafic pietonal*	24 de ore
Timp de intarire*	24-48 de ore
Acoperire	850-1350 g/m ²
Ambalare	Galeata de plastic 14 kg = 2 pungi x 7 kg Galeata de plastic = 17 kg vrac

*acesti timpi sunt determinati la +23°C si 50% umiditate relativa pe substraturi normal absorbante.

CONSUM

Intre 850 si 1350 g/m²

DEPOZITARE

Pana la 18 luni pentru 14 kg in pungi si 12 luni pentru 17 kg in vrac, in ambalajul original nedeschis, depozitat la o temperatura cuprinsa intre +10°C si +30°C. Sensibil la inghet.

CURATARE

Unelele si produsul proaspăt trebuie curătate cu metiletilcetona (MEK = methyl ethyl ketone).

SIGURANTA

Pentru detalii suplimentare, consultați Fisa cu Date de Securitate la <https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx>.

AMBALARE

Cod articol	UC	Bucati	Palet	Cod EAN
30616179	17 kg	1		4008373130948



Recomandările de aplicare sunt definite pentru condiții standard de utilizare. Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativă, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, condiții de aplicare sau de mediu. Consultați Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precauțiile de utilizare.

<https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx>

DISCLAIMER

Bostik furnizează aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive și informative. Aceasta nu reprezintă o garanție, un contract sau un substitut pentru consultanța de specialitate sau profesională. Vă rugăm să consultați, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru considerații privind sănătatea și siguranța. Afirmațiile, informațiile tehnice, datele și recomandările continute în prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” și nu sunt garantate sau asigurate în niciun fel. Acestea reprezintă rezultate tipice pentru produsele respective și se bazează doar pe cercetările Bostik. Deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, Bostik își declina în mod expres orice responsabilitate și daune de orice fel sau natură care ar putea apărea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informațiilor continute în acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Fereideului 12A
Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicațiile, recomandările, cifrele și normele de siguranță furnizate se bazează pe cercetări atente, precum și pe experiența noastră actuală și nu implică nicio obligație. Desi documentația a fost întocmită cu cea mai mare atenție, nu ne asumăm nicio raspundere pentru inexacități, greșeli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul respectiv în cazul în care considerăm că este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrările efectuate pe baza acestei documentații. Prin urmare, va recomandăm să efectuați personal testele practice la fata locului. Termenii și condițiile noastre generale de Vanzare și Livrare se aplică tuturor produselor vândute și livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

