



INSTA-STIK™ MP - Adeziv profesional

Descriere

INSTA-STIK™ este un adeziv poliuretanic monocomponent, cu întărire umedă. Este livrat într-un container portabil, presurizat, de unică folosință, ce nu necesită energie suplimentară pentru utilizare. Conține gaz propulsor ecologic, ce îndeplinește cele mai noi reglementări UE care interzic utilizarea freonilor, și nu conține solvenți puternici.

Domenii tipice de aplicare

Instalarea plăcilor de rigips și plăcilor de izolație. Poate fi folosit la aplicații verticale și orizontale pentru lipirea definitivă a diverselor componente. Vezi detalii mai jos.

Proprietăți

INSTA STIK™ MP Adeziv aderă la majoritatea materialelor de construcție, inclusiv orice combinație de:

- ✓ Polistiren extrudat și expandat
- ✓ Poliuretan și poliizocianurat
- ✓ Wată minerală
- ✓ Tencuială, plăci de gips-carton
- ✓ Beton, cărămidă, piatră
- ✓ Lemn
- ✓ Metal
- ✓ Membrane bituminoase

Cu excepția suprafețelor din polietilenă, silicon, cu ulei sau grăsimi, și altele asemenea

INSTA STIK™ MP Adeziv poate fi folosit la temperaturi între +5°C și +35°C, temperatura optimă de procesare fiind între +18°C și +25°C

Timpul de întărire completă a spumei este de 12 ore.

Este stabilă termic între -30°C și +80°C. este rezistentă și durabilă cu excepția cazurilor în care este expusă la radiațiile UV.

Condiții de lucru recomandate

Înainte de aplicare, suprafețele trebuie să fie solide, curate, fără praf, grăsimi sau particule desprinse. Pentru grăbirea întăririi, suprafețele pot fi ușor umezite cu apă înainte de aplicarea adezivului.

Atenție: Pentru întărirea rapidă și uniformă a adezivului este necesară prezența umidității. Umezirea inadecvată poate cauza întărirea lentă sau post-expandarea excesivă a spumei.

Se recomandă acoperirea suprafețelor adiacente cu folie de plastic sau hârtie pentru protecție împotriva scurgerii. Vă recomandăm să aveți la îndemână **GREAT STUFF PRO GUN CLEANER**.

Folosiți întotdeauna mănuși și ochelari de protecție la aplicarea adezivului INSTA STIK™ MP Adeziv.

Temperatura de lucru ideală este de +20°C.

Metoda de aplicare recomandată

1. Agitați energic recipientul 30 secunde.
2. Înfiletați complet pistolul pe valvă.
3. În timpul aplicării tubul trebuie ținut cu valva în jos. Pentru eliberarea spumei, se apasă ușor trăgaciul pistolului. Debitul poate fi ajustat prin rotirea butonului din spatele pistolului.
4. Aplicați INSTA-STIK™ MP Adeziv pe substrat în picături.
Dimensiunea medie a picăturilor: 20-25mm diametru.
Distanța medie între picături: 250mm
Notă: În cazul în care INSTA-STIK™ MP Adeziv este folosit la lipirea plăcilor

izolatoare pe pereți, se recomandă 3 picături per placă.

5. Atașați placa de izolație în maxim 5 minute de la aplicarea adezivului (în funcție de condițiile de mediu) și presați ferm.
Plăcile trebuie puse cap la cap cu rosturile pe rânduri alternante. Plăcile vor fi lipite pe rânduri, începând din partea de jos a peretelui, pentru a permite susținerea plăcilor de către rândul inferior, evitând astfel alunecarea.
6. Odată terminată operația de lipire, sigilați partea superioară a peretelui placat, cu INSTA-STIK™ MP Adeziv pentru evitarea pătrunderii materiilor străine între plăcile izolatoare și perete.

Spuma vărsată accidental poate fi curățată înainte de întărire cu **GREAT STUFF PRO GUN CLEANER**. După întărire poate fi îndepărtată doar mecanic.

În timpul pauzelor scurte, lăsați pistolul atașat de doză și răsușiți butonul debitului la minim. La golirea unei doze, înfiletați imediat alta. În timpul pauzelor lungi demontați doza de pe pistol și curățați-l cu **GREAT STUFF PRO GUN CLEANER**. După începerea unei doze, aceasta va trebui utilizată în maxim 4 săptămâni.

Dacă doza s-a lipit de pistol, nu forțați desprinderea ei deoarece există pericolul deversării necontrolate a produsului.

Ambalaj

Doze metalice: 750 mL
Baxuri: 12 doze

Manevrare și depozitare

Depozitați și transportați întotdeauna dozele în poziție verticală și în locuri ferite de umezeală. Temperatura de depozitare: de la +15°C la + 25°C.

Dozele nu vor fi depozitate în locuri fierbinți cum ar fi vehicule lăsate în bătaia soarelui.

Termen de valabilitate: 12 luni.

Proprietăți fizice⁽¹⁾

	U.M.	Metoda de test
Tack free time	Min. 9	Metodă internă Dow
Volum randament	L 45	Metodă internă Dow

(1) Pe baza testelor menționate mai sus toate datele sunt calculate pentru spuma proaspătă la 23°C și umiditate relativă 50%. Randamentul este mai redus pentru spuma mai veche. Aplicațiile speciale vor fi testate individual. Pentru rezultate optime umeziți suprafața înainte de aplicarea adezivului.

Considerente de securitate

Fișele de Securitate sunt disponibile la Dow Chemical Company. Acestea sunt oferite pentru a ajuta clienții să manevreze, utilizeze și elimine în siguranță produsul. Fișele de Securitate sunt actualizate regulat, de aceea vă rugăm să solicitați și consultați cele mai recente ediții înainte de manevrarea și utilizarea oricărui produs. Le puteți găsi la cea mai apropiată sucursală sau partener Dow.

Notă către clienți

Dow încurajează clienții săi ca la utilizarea produselor Dow să ia în considerare și implicațiile ecologice și de sănătate. Pentru a vă asigura că produsele Dow nu sunt folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost create și testate, personalul de la Dow vă poate oferi consultanță în problemele ecologice sau ale siguranței produselor.

Contact

Pentru mai multe informații despre produsele din PU, contactați Dow Chemical Company :
<http://www.dow.com/pusystems/index.htm>

NOTĂ: Informațiile și datele din această fișă nu constituie specificații de vânzare. Proprietățile produsului pot fi schimbate fără notificare prealabilă. Acest document nu garantează sub nici o formă performanțele produsului. Este responsabilitatea Cumpărătorului să determine dacă produsele Dow sunt potrivite pentru utilizările Cumpărătorului și să se asigure că spațiile de producție și eliminarea deșeurilor sunt în concordanță cu reglementările în vigoare. Nu se acordă nici un drept de a folosi vreunul din patentele sau proprietățile intelectuale



*Marcă înregistrată The Dow Chemical Company