

FISA TEHNICA ADEZIV POLISTIREN TS ECOPLUS

Descriere produs:

Adeziv special, aditivat, recomandat pentru lipirea placilor de polistiren expandat si extrudat, si pentru fixarea plasei de fibra de sticla.

Clasificare: conform standardului de clasificare SR EN 12004:2011

Mod de preparare:

Se amesteca un sac de 25 kg TS ECOPLUS cu circa 5-7 litri de apa pana se obtine o pasta omogena, plastica si stralucitoare. Se lasa 10 minute, dupa care se amesteca din nou.



Mod de aplicare:



Mod de aplicare:

Se poate aplica pe orice tip de suprafete cu rezistenta mecanica sporita, pe suprafete lipsite de crapaturi, curate, uscate, pe care nu exista substante antiaderente (uleiuri, ceara, praf, grasimi). **1.** Indreptarea peretilor cu Tencuiala sau Tinci Thermosystem. **2.** Tratarea peretilor mucegaiati si indepartarea mucegaiului, daca este cazul. **3.** Pe una din partile polistirenului aplicam adezivul conform schemei. **4.** Dupa aplicarea adezivului cu o usoara apasare lipim placa de perete. Pentru aplicarea in acelasi plan miscam placile stanga-dreapta, sus-jos cu miscari de 3-5 cm. **5.** Dupa 24 ore se trece la dibluirea placilor si la montarea plasei de armare. **6.** Adezivul amestecat cu apa se aplica pe placa de polistiren cu o gletiera zimtata de 6-7 mm. **7.** Prin apasare usoara cu mana fixam plasa in adeziv. **8.** Cu partea nezimtata a gletierei se niveleaza adezivul pana obtinem o suprafata neteda, fara sa se vada plasa. **9.** Dupa minim 72 ore se poate trece la aplicarea vopselei lavabile sau a gletului. In cazul aplicarii tencuiei decorative acesta se aplica dupa minim 7 zile.

Date tehnice:

Consum specific: 3-4 kg/mp pt. lipirea placilor de polistiren; 3-4 kg/mp pt. aplicarea plasei si acoperirea placilor cu adeziv
Temperatura aerului, a stratului suport si a materialului aplicat trebuie sa fie intre +5°C si 30°C

Culoare: gri

Timp deschidere: 20 min

Timp lucrabilitate: 2 ore

Date privind securitatea muncii:

R36 - iritant pentru ochi

R43 - iritant pentru piele

S2 - a nu se lasa la indemana copiilor

S5 - a se evita contactul cu ochii

S26 - in cazul contactului cu ochii, acesta trebuie igienizat corect dupa care se recomanda un consult oftalmologic

S37 - se recomanda folosirea manusilor

S38 - in cazul punerii in opera a produsului in spatii neventilate suficient se recomanda utilizarea echipamentelor de protectie corespunzatoare.

Recomandare: Este recomandat ca produsul sa nu fie pus in aplicare la temperaturi ridicate, in acelasi timp recomandam protejarea suprafetei in lucru de razele puternice ale soarelui.

Curatarea uneltelor: Se va face cu apa inainte de a apuca sa se usuce

Depozitarea: Se va face in spatii inchise, ferite de umezeala pe paleti de lemn

Ambalare: In saci de hartie peliculizati de 25 kg, 54 de saci pe palet.

Clasa de reactie la foc A1

Valabilitate: 12 luni

CALITATE GERMANA, PRETURI ROMANESTI !

www.thermo-sistem.ro

