

DEKO A8055 AMORSĂ NANO

DESCRIERE PRODUS:

Produs pe baza de dispersii apoase acrilice de noua generatie ale caror particule ating dimensiuni nanometrice

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- asigura aderenta superioara la suport a produselor decorative
- putere mare de penetrare in interiorul substratului
- regleaza porozitatea suportului
- realizeaza o bariera impotriva apei
- stopeaza fenomenul de eflorescenta (transferul sarurilor minerale spre exterior)
- rezistenta la hidroliza/electoliti datorita alcalinitatii ridicate a substraturilor pe baza de ciment

DOMENII DE UTILIZARE:

DEKO A8055 AMORSA NANO este recomandat pentru impregnarea betonului si a altor materiale de constructii, la interior si exterior. Se recomanda in mod special, datorita particulelor nanometrice care patrund in profunzime, la amorsarea suprafetelor unde exista riscul infiltrarii de apa. Acest produs va contribui la stoparea fenomenului de eflorescenta

Produsul este avizat de CTPC (Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii)

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen de culoare bleu, fara impuritati	Visual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1
Contine substante nevolatile (1g/Ø50mm,120°C,25min)	%	7 ± 2	SR EN ISO3251
PH	-	8 - 9	SR EN ISO 787-9

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: max.12-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Nu se recomanda aplicarea sub 10°C, pe suprafete umede, direct sub actiunea razelor solare, pe timp de ploaie sau pe vant puternic

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de praf sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment
- Se dilueaza cu apa pana la max.1:4, functie de gradul de absorbabilitate al suportului

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51

sector 3, 032258, Bucuresti, România

Tel: +40 (0)21 345 1730

Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei

C.I.F. RO 326318

Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991

Pagină web: www.policolor.ro

Email: office@policolor.ro

Pregătire suportului si aplicarea:

Nr. crt.	Suprafata de baza (Suport)	Pregatirea suprafetei	Dilutie
1.	Tencuieli de ciment-var	A se avea in vedere ca tencuielile noi sa fie uscate (cca.28 zile de la punerea in opera). Zonele reparate de la tencuielile vechi trebuie sa fie uscate.	Diluat pana la max.1:4 cu apa.
2.	Tencuieli vechi minerale foarte absorbante	Se curata de praf sau mizerie	Se amorseaza pana la saturare cu Amorsa Nano in 1-2 straturi, umed pe umed, cu produs nediluat sau diluat max.1:4 cu apa
3.	Gleturi uzuale de var si ipsos	Se curata de mizerie si praf, iar eventualele zone deteriorate se repara cu ipsos	Diluat max 1:4 cu apa
4.	Placi de gips-carton	Se curata de praf sau mizerie	Diluat max 1:4 cu apa
5.	Zidarii din BCA	Se curata de praf sau mizerie	Diluat max 1:4 cu apa
6.	Zugraveli existente din huma	Se inlatura complet prin spalare sau raziure. zonele deteriorate	Diluat max 1:4 cu apa
7.	Vopsitorii existente de ulei	Se inlatura complet cu aparate corespunzatoare (ardere, smirgheluire). Zonele deteriorate se repara cu ipsos.	Diluat max 1:4 cu apa
8.	Beton	Se curata de praf sau mizerie	Diluat max 1:4 cu apa

DEKO A8055 AMORSA NANO se poate aplica nediluat sau diluat pana la max.1:4 cu apa, in functie de gradul de absorbtie a suportului, astfel incat dupa uscare nu trebuie sa se formeze pelicula (strat lucios).
Amorsa se aplica cu pensula, bidineaua sau rola

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat cu apa atat inainte cat si imediat dupa utilizare.
Numar de straturi recomandate: intre 1 si 2 in functie de gradul de absorbtie a suportului.

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul teoretic: 10-20 m²/Kg

TIMP DE USCARE:

Uscare la suprafata 2-3 ore
Se usuca complet dupa max.24 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polietilena sau polipropilena: 5L

Depozitare:

In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C
ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

12 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.

COV limita UE g/l: cat A/h 50(2007)/30(2010)
COV produs: max.g/l: 30