

Caparol WeissGrund

Grund de aderență pentru vopselele de dispersie, aplicabil la interior. Grund pigmentat pentru suprafețe netede, slab absorbante.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Grund-vopsea special, pigmentat alb sau colorat, destinat grunduirii suprafețelor interioare ce urmează a fi acoperite cu vopsele de dispersie sintetică. Strat de grund ce crește aderența suprafețelor netede, portante, de ex. plăci de gips-carton, beton, precum și pe tencuielile minerale cu absorbție redusă din grupele de mortare PII – PIII. În special în cazul ghips-cartonului, reduce semnificativ riscul de exfoliere a gleturilor pe bază de ipsos aplicate în strat subțire. Strat de grund ce îmbunătățește aderența suprafețelor netede, cu absorbție redusă, înaintea aplicării tuturor tipurilor de tapete.

Proprietăți

- ușor de aplicat, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus
- cu capacitate de difuzie
- promotor de aderență pe suprafețele cu capacitate redusă de absorbție
- grund special de aderență pe gleturile de ipsos aplicate în strat subțire
- timp de prelucrabilitate prelungit pentru vopsitoriile ulterioare
- capacitate bună de acoperire

Material de bază

Dispersie sintetică modificată, conform DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

- 5 l, 15 l.

Culoare

Alb.

Caparol WeissGrund se poate nuanța manual cu coloranți Color Essenz sau max. 25 % coloranți CaparolColor sau AmphiColor®.

Caparol WeissGrund se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

- Densitate: cca 1,47 g/cm³

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare

interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2
+	+	+	-	-
(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat				



Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor specială.
Mod de aplicare	WeissGrund se poate aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare.
Diluare	Se aplică nediluat. Se poate dilua cu max. 3% apă în vederea reglării consistenței materialului pentru aplicare.
Instrucțiuni de aplicare	Grund de acoperire aplicabil înaintea finisării cu vopsele de dispersie.
Consum	Pe suprafețe netede, cca. 120 ml/m ² . Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.
Timpe de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Caparol WeissGrund se poate aplica cu rola (cu o lungime a firului de 13-18 mm), pensula sau cu aparate de pulverizare. Aplicare Airless Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,019-0,021" Presiune la pulverizare: 150-180 bar Pistolul se echipează cu filtru grosier pentru vopsele (verde). La aplicarea prin pulverizare, vopseaua se amestecă bine și se strecoară.
Curățarea uneltelor	Uneltele și echipamentele se spală cu apă, imediat după utilizare.
Indicații	Compatibilitate: Pentru a-și păstra proprietățile specifice, Caparol WeissGrund se amestecă numai cu CaparolColor și AmphiColor®.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Eliminare	Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. <1 g/l COV.
Indicații suplimentare	Vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Compoziție	Rășină stiren-acrilică, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Support tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. R12 - Ediție: Decembrie 2019

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro.