

## Benzi de vata bazaltica pentru etansare



### Descrierea produsului

**Benzile de vata bazaltica pentru etansare** sunt destinate constructiilor de compartimentari din gips-carton rezistente la foc.

### Domeniul de utilizare

**Benzile de vata bazaltica** pentru etansare se folosesc in constructii de interior sub talpa profilelor de ghidaj UD si UW.

Benzile de vata bazaltica sunt prezentate in diverse latimi pentru profilele cu latura 28 mm; 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm, respectiv 150 mm.

Benzile de vata bazaltica etanseaza rosturile in conditii de temperaturi inalte.

### Grosime material

Benzile de vata bazaltica pentru etansare au grosimea de 10 mm.

### Ambalare

Benzile de vata bazaltica pentru etansare cu latime 28 mm; 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm si 150 mm sunt ambalate in cutii cu 100 de bucati.

### Caracteristici tehnice

#### Reactia la foc:

Clasa A1

#### Conductivitate termica pentru

**10° C÷650° C:**

$\lambda_D = 0.039 \div 0.276 \text{ W/mK}$

#### Rezistenta la compresiune:

NPD

### Dimensiuni

#### Grosime:

10 mm;

#### Latime :

28 mm; 50 mm; 75 mm; 100 mm;  
125 mm; 150 mm;

#### Lungime :

1 000 mm;

### Clasificare EN

Benzile de vata bazaltica pentru etansare sunt realizate in conformitate cu prevederile standardului european: EN 13162:2012 + A1:2015



### Depozitare

Benzile de vata bazaltica pentru etansare se depoziteaza in interior, in spatiu cu temperatura constanta si minima ventilatie pentru evitarea umiditatii.

Depozitarea se va face pe suprafete uscate, ferite de umezeala, sau pe suport special construit.

Puteți solicita informații suplimentare:

Saint-Gobain Construction Products  
Romania  
Rigips Business Unit  
Sos. Pipera 43, Floreasca Park  
Building/Corp A, Sector 2, Bucuresti

Tel : +40 (21) 207 57 50

Fax: +40 (21) 207 57 52

[www.rigips.ro](http://www.rigips.ro)

Informațiile din această Fișă tehnică de produs au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale și, datorită numărului mare de factori ce influențează aplicarea și utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste și încercări proprii. Prin prezenta fișă ne declinăm răspunderea cu privire la orice garanție sau reprezentare expresă sau implicată în legătură cu proprietățile ale produsului altele decât cele cuprinse în prezenta sau referitoare la utilizarea acestuia în alt scop decât cel pentru care a fost conceput. Toate informațiile sunt puse la dispoziție cu bună știință și credință, putând fi însă supuse unor modificări.