

FIȘĂ TEHNICĂ

weber.color stone

Chit flexibil pentru piatră



DESCRIERE PRODUS

Mortar de rostuit pe baza de ciment cu conținut de rășini sintetice. Este rezistent la abraziune, se aplică și se curăță ușor. Produs netoxic.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru rostuirea pietrelor naturale cu diferite grade de absorbție a apei și forme neregulate, cu lățimea rosturilor între 5-50 mm. Este recomandat pentru pereți și pardoseli, la interior și exterior.

MOD DE LUCRU

Se toarnă conținutul unui sac în 4,5 litri de apă și se omogenizează manual sau mecanic, cu ajutorul mixerului electric, până la obținerea unui amestec omogen. După obținerea unei paste omogene se lasă timp de 5 minute, după care se reamestecă bine.

Mortarul astfel obținut se aplică în rețeaua deschisă de rosturi cu mistria îngustă. Surplusul de material se înlătură cu mistria și cu buretele umezit. După 15-30 minute se spală diagonal pe secțiunea rostului cu buretele umed. Spălarea se va face cu atenție, astfel încât rosturile să rămână închise și netede.

PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +5°C și de maxim +30°C.

Se evita acțiunea directă a razelor de soare și se interzice execuția lucrărilor în condiții meteo nefavorabile (ploi, zăpezi, etc).

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

DEPOZITARE

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

AMBALARE

În saci de hârtie de 20 kg.

Paleți de 1080 kg (54 saci).

DATE TEHNICE

Rezistența mecanică la compresiune:	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$	Consum:	800 g/m ²
Rezistența mecanică la compresiune după cicluri de îngheț-dezghet:	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$		
Rezistența mecanică la întindere prin încovoiere:	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	Apa de omogenizare:	4,5 L/sac
Rezistența mecanică la întindere prin încovoiere după cicluri de îngheț-dezghet:	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$		
Rezistența la abraziune:	161 mm ³	Timp de punere în operă:	1-3 ore
Absorbția de apă - după 30min	max. 5g	Timp de maturizare:	2 zile
- după 240 min	max 10g	Plăcările devin practicabile după:	24 ore
Contrația:	1,6 mm/m		

Acești timpi sunt dați pentru o temperatură de 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. Valorile mai ridicate ale temperaturii scurtează, iar mai scăzute măresc acești timpi.

CONFORMITATE

Standard de produs SR EN 13888/2003

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23