

Chit de rosturi color pentru plăci ceramice**Proprietăți**

Chit de rosturi color pe bază de ciment, pentru rostuirea plăcilor ceramice. Conferă rezistență mecanică înaltă și stabilitate cromatică perfectă. Adecvat pentru rosturi cu mărime între 0-5 mm. Este clasificat ca, chit de rosturi de tip CG2 conform EN 13888.

Domenii de aplicare

Este adecvat pentru rostuirea plăcilor de faianță sau gresie de orice tip, în spații interioare sau exterioare.

Caracteristici tehnice

Baza:	praf cimentoid
Culori:	34 diferite
Necesar de apă:	6,50 kg/sac de 25 kg
Greutate aparentă a mortarului uscat:	1,25 ± 0,40 kg/lit
Greutate aparentă a mortarului umed:	1,60 ± 0,50 kg/lit
Temperatură de aplicare:	de la +5°C până la +35°C
Rezistență la frecare:	≤ 1000 mm ³
Rezistență la compresiune după:	
• 28 zile:	40,00 N/mm ²
• 25 cicluri de îngheț-dezghet:	40,00 N/mm ²
Rezistență la încovoiere după:	
• 28 zile:	6,00 N/mm ²
• 25 cicluri de îngheț-dezghet:	5,00 N/mm ²
Contractie de priză:	≤ 2 mm/m
Absorbție apă:	
• după 30 min:	≤ 2 g
• după 240 min:	≤ 5 g

Durată în recipient: minimum 4 h, la +20°C

Accesibilitate: după 10 h, la +20°C

Mod de utilizare**1. Suportul**

Suprafața acoperită cu plăci ceramice trebuie să fie curată. Rosturile se curăță cu atenție și se udă cu un burete umed.

2. Aplicarea

Adăugăm MULTIFILL 0-5 în apă amestecând continuu, până la obținerea unui amestec omogen. Se recomandă ca amestecul să se facă cu un malaxor cu turație redusă.

Lăsăm amestecul circa 10 minute să se matureze și amestecăm din nou. Întindem amestecul peste rosturi cu un șpaclu din cauciuc, în direcție oblică față de rosturi având grijă să fie umplute rosturile pe toată adâncimea. Surplusul de material se îndepărtează după puțin timp cu un burete umed. În final curățăm suprafața plăcilor cu o cârpă uscată.

În spațiile exterioare sau atunci când temperatura este ridicată, se recomandă umezirea rosturilor după câteva ore și după ce rostul s-a uscat.

Consum

Consumul de MULTIFILL 0-5 depinde de dimensiunile plăcilor și ale rosturilor. Cu titlu informativ sunt menționate următoarele cazuri:

Dimensiuni Plăci (în cm)	Grosime rost			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2 x 2 x 0,3	1.000	1.500	---	---
10 x 10 x 0,6	400	600	800	1.000
15 x 15 x 0,7	310	470	630	780
20 x 20 x 0,7	240	360	480	590
20 x 30 x 0,7	200	300	400	490
30 x 30 x 0,8	190	280	370	460

(Valorile consumului sunt exprimate în g/m²)

MULTIFILL 0-5



Ambalaj - Culori

MULTIFILL 0-5 este oferit în 34 de culori cu codurile și ambalajele respective:

Culoare	2 kg	5 kg	25 kg
01 Alb	•	•	•
02 Negru	•	•	
03 Gri	•	•	•
04 Gri perlă	•	•	
05 Gri deschis	•	•	•
06 Bej Bahamas	•	•	•
07 Cafe roșcat	•	•	
08 Cafe	•	•	
09 Cafe deschis	•	•	
10 Gri închis	•	•	•
11 Ivoriu	•	•	
12 Mov	•	•	
13 Roșu	•	•	
14 Koto	•	•	
15 Gri Manhatan	•	•	
16 Ocru deschis	•	•	
17 Anemonă	•	•	
18 Bej perlă	•	•	
19 Moca	•	•	
20 Castaniu	•	•	
21 Caramel	•	•	•
22 Magnolia	•	•	
23 Oregon	•	•	
24 Scorțișoară	•	•	
25 Crocus	•	•	
26 Verde	•	•	
27 Portocaliu	•	•	
30 Gri ciment	•	•	•
31 Rosu caramiziu	•	•	
32 Albastru de miconos	•	•	
33 Galben	•	•	
34 Mentă	•	•	
35 Turcoaz	•	•	
36 Verde pin	•	•	

Cereți caseta - mostre reale MULTIFILL.

Depozitare

Cel puțin 12 luni de la data fabricației în saci închiși, în spații ferite de umezeală.

Observații

- Produsul conține ciment, care are reacție alcalină cu apa și este clasificat ca iritant.
- Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranță și de profilaxie înscrise pe ambalaj.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Str. Poterași, Nr.5, Sector 4, C.P. 040263

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta fișă tehnică sunt rezultatul cunoașterii și experienței departamentului cercetare - dezvoltare al societății, ca și al folosirii practice a produsului. Recomandările și propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanție, în cazul în care condițiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută și condițiile lucrării. Editarea prezentei fișe tehnice anulează orice altă ediție anterioară pentru același produs.

