

FIȘĂ TEHNICĂ

weber N15

Glet superalb pe baza de ciment



DESCRIERE PRODUS

Pulbere de culoare albă pe bază de ciment alb, adaosuri minerale și rășini sintetice de calitate profesională. Are rezistență și aderență bună. Produs netoxic.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru finisarea suprafețelor din beton, beton ușor și a tencuielilor. Se aplică înainte de zugrăvire sau vopsire. Se recomandă pentru suprafețe exterioare și interioare.

MOD DE LUCRU

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, fixă și să aibă vârsta de maturizare.

Se toarnă conținutul unui sac în 7 litri de apă și se omogenizează manual sau mecanic cu ajutorul unei bormașini la care s-a fixat o tijă amestecător, până la obținerea unui amestec omogen. După obținerea unei paste omogene se lasă timp de 5 minute, după care se reamestecă bine.

Materialul astfel obținut se aplică manual cu gletuitorul din oțel sau mecanizat, în grosime de maxim 3 mm pe strat. Aplicarea următorului strat de **weber N15** se poate aplica după uscarea primului, stratul total având grosimea de maxim 5 mm.

PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +5°C și de maxim +30°C.

În timpul lucrării suprafața trebuie protejată de raze puternice ale soarelui și de precipitații.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

DEPOZITARE

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

AMBALARE

În saci de hârtie de 20 kg.
Paleți de 1080 kg (54 saci).

DATE TEHNICE

Aderența la suport:	0,32 N/mm ²	Densitate aparentă praf:	1,150 g/cm ³
Rezistența mecanică la compresiune:	7,02 N/mm ²	Granulație maximă:	0,09 mm
Rezistența mecanică la întindere din încovoiere:	2,70 N/mm ²	Apa de omogenizare:	7 L/sac
Timp de corecție mortare:	1 minut	Timp de punere în operă:	1-1,5 ore
Coeficientul de absorbție a apei prin capilaritate:	0,24 kg/m ² min ^{0,5}	Consum (pt. un strat de 1 mm):	1,2 kg/m ²
Permeabilitatea la vaporii de apă:	μ = 8		

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23