

FIȘĂ TEHNICĂ

weber N19

Glet de finisaj superalb pe bază de rășini



DESCRIERE PRODUS

Pulbere de culoare albă pe bază de rasini sintetice de calitate profesionale si adaosuri minerale. Are rezistență și aderență bună. Produs netoxic.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează la finisarea suprafețelor interioare în strat subțire, renovări, reparații (umpleri de pori, fisuri, etc.), pentru finisaje pretentioase. Se aplică înainte de tapetare, zugrăvire sau vopsire a pereților și tavanelor în incinte uscate. Pe suprafețe de beton, tencuiala, tencuiala usoară, gips carton.

MOD DE LUCRU

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, fixă și să aibă vârsta de maturizare.

Se toarnă conținutul unui sac în 8 litri de apă și se omogenizează manual sau mecanic cu ajutorul unui mixer electric până la obținerea unui amestec omogen. După obținerea unei paste omogene se lasă timp de 10 minute, după care se amestecă din nou.

Materialul astfel obținut se aplică manual sau mecanizat. Manual cu gletuitorul din oțel, în grosime de maxim 2 mm. Stratul următor de **weber N19** se poate aplica după uscarea primului strat, grosimea totală a stratului să nu depășească 3 mm.

PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +5°C și de maxim +30°C.

În timpul lucrării suprafața trebuie protejată de razele puternice ale soarelui și de precipitații.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

DEPOZITARE

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

AMBALARE

În saci de hârtie de 20 kg.
Paleți de 1080 kg (54 saci).

DATE TEHNICE

Aderența la suport:	0,32 N/mm ²	Apa de omogenizare:	8 L/sac
Coeficientul de absorbție a apei prin capilaritate:	0,24 kg/m ² min ^{0,5}	Timp de punere în operă:	48 ore
Permeabilitatea la vaporii de apă:	μ = 8	Consum (pt. un strat de 1 mm):	1,2 kg/m ²
Densitate aparentă praf:	0.98 g/cm ³		
Granulație maximă:	0,09 mm		

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23

