

Membrana pentru hidroizolații sub plăci ceramice

Proprietăți

Isomat® SL 17 este un produs elastomer, fara solvenți, utilizat în incaperile supuse umidității ridicate, care după aplicare formează o membrană elastică, fără rosturi și fără îmbinări.

Domenii de aplicare

Isomat® SL 17 este ideal pentru suprafețele din incaperile umede cum ar fi: bai, dusuri etc., înainte aplicării plăcilor de faianță. Este potrivit pentru suprafețele din beton (pardoseli sau pereți), tencuială, gips-carton etc. Nu trebuie folosit pe suprafețele supuse permanent la presiunea apei.

Caracteristici Tehnice

Culoare:	gri
Densitate:	1,58 kg/lit
Temperatura de aplicare:	+5°C
Vascozitate:	50.000 mPa.s la +23°C
Timp de uscare:	6 ore la +20°C
Circulabil:	dupa 6 ore la +20°C
Aplicare plăci ceramice:	dupa 6 ore la +20°C

Mod de utilizare

1. Suprafata

Suprafata trebuie curatata de grasimi, alte particule sau praf. Eventualele gauri trebuiesc reparate. Orice anomalie a suportului se repara cu PLANFIX. Grunduirea se face utilizind UNI-PRIMER cu un consum de aprox. 100-200g/m², depinzind de capacitatea de absorbtie a suprafetei.

2. Aplicarea

Isomat® SL 17 se aplica cu peria sau cu rola în două straturi, după ce stratul de UNI-PRIMER s-a uscat. Al doilea strat trebuie aplicat după uscarea primului strat. Poate fi de asemenea aplicat cu o mistrie de 3-4 mm (marimea crestaturilor), apoi întins cu un trafalet. În acest mod este asigurată o grosime uniformă a stratului. La îmbinarea dintre pereți și pardoseli și pe toată lungimea rosturilor se recomandă armarea Isomat® SL 17 cu banda poliesterică (30 g/m²). Uneltele se curată cu apă, înainte de uscarea Isomat® SL 17. Lipirea plăcilor se recomandă să se facă cu adezivi elastice ADIFLEX-B.

Consum

Aproximativ 1,0-1,5 kg/m², depinzind de suprafața.

Ambalaj

Găleți de plastic 5 kg și 15 kg.

Depozitare

Garantie 12 luni (în ambalajul neumblat) în mediu ferit de ger.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Str. Poterași, Nr.5, Sector 4, C.P. 040263

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro