

Grund acrilic de foarte bună calitate, pe bază de apă

Proprietăți

Dispersie apoasă de rășini, cu mare putere de pătrundere, care aplicată pe suprafețe poroase, le stabilizează și creează condițiile adecvate pentru aderența pe acestea a vopselelor hidrosolubile, adezivilor pentru plăci, materialelor elastomerice, mortarelor acrilice etc.

Patruunde în porii suportului, în care se fixează și acționează ca strat de legătură între suport și vopseaua, mortarul etc, care urmează a fi aplicate.

Domenii de aplicare

În combinație cu vopseaua hidroizolantă flexibilă FLEXCOAT, constituie un sistem excelent pentru hidroizolarea zidurilor.

FLEX-PRIMER este utilizat și ca grund gata preparat, pentru a asigura aderența vopselelor pe baza de apă pe suporturile din beton și a tencuielilor acrilice MARMOCRYL pe suporturi poroase, precum suprafețe de beton, zidărie, tencuială, gipscarton, plăci aglomerate etc.

Stabilizează tencuiala slabită sau faramată. Este de asemenea utilizat pentru a reduce absorbția apei de către placile de gipscarton sau placile aglomerate pe care urmează să se aplice adezivi pentru placile ceramice, mortarul elastic AQUAMAT-ELASTIC sau membrana Isomat® SL 17.

Este potrivit pentru aplicări în interior și exterior.

Caracteristici Tehnice

Forma: emulsie
Culoare: alb
Densitate: 1,00 kg/lit

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafața care va fi grunduită trebuie să fie uscată și complet lipsită de praf, grăsimi, poluanți etc.

2. Aplicarea

Amestecăm bine FLEX-PRIMER și îl aplicăm uniform pe suport cu pensula, trafaletul sau pulverizatorul, înaintea aplicării vopselei.

Consum

100-200 gr/mp, în funcție de absorbția suportului.

Ambalaj

FLEX-PRIMER este ambalat în bidoane de plastic de 1 kg, 5 kg și 20 kg.

Depozitare

Minimum 12 luni de la data fabricației, în spații ferite de îngheț.

Observații

Temperatura pe timpul aplicării trebuie să fie de minimum + 5°C.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Str. Poterași, Nr.5, Sector 4, C.P. 040263

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro