

FIȘĂ TEHNICĂ

weber KL15

Mortar de zidărie pentru cărămidă



DESCRIERE PRODUS

Pulbere de culoare gri pe bază de ciment, nisip cuarțos și rășini sintetice. Are aderență bună și este ușor lucrabil. Produs netoxic.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează la realizarea zidărilor din cărămidă.

MOD DE LUCRU

În cazul în care temperatura de lucru este foarte ridicată, elementele de zidărie se umezesc.

Se toarnă conținutul unui sac în 7 litri de apă și se omogenizează manual sau mecanic cu ajutorul unei bormașini la care s-a fixat o tijă amestecător, până la obținerea unui amestec omogen. După obținerea unei paste omogene se lasă timp de 5 minute, după care se reamestecă bine.

Amestecul astfel obținut se aplică uniform, în strat de circa 10 mm pe elementele de zidărie. Rosturile se umplu cu material. În cazul temperaturilor ridicate zidăriile se protejează împotriva uscării rapide.

PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +5°C și de maxim +30°C.

Nu se aplică pe cărămizi înghețate, excesiv de calde sau când plouă.

Nu amestecați produsul **weber KL15** cu alte materiale.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

DEPOZITARE

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

AMBALARE

În saci de hârtie de 30 kg.
Paleți de 1080 kg (36 saci).

DATE TEHNICE

Aderența la suport:	0,16 N/mm ²	Densitate aparentă praf:	1,350 g/cm ³
Rezistența mecanică la compresiune:	10,49 N/mm ²	Granulație maximă:	1 mm
Rezistența mecanică la întindere din încovoiere:	3,65 N/mm ²	Apa de omogenizare:	7 L/sac
Timp de corecție mortare:	10 minute	Timp de punere în operă:	1 oră
Consum:	20 kg/m ² pentru un perete de 25 cm grosime		

CONFORMITATE

Standard de produs SR EN 998-2:2004

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23

