

Mortar pentru zidărie aparentă

Baumit KlinkerMörtel

Produs	Mortar uscat, predozat		
Compoziție	Ciment, tras, nisip, adaosuri		
Proprietăți	Mortar de zidărie de clasă M5 conform SR EN 998-2		
	Culoare : gri deschis		
Utilizare	Pentru realizarea zidărilor aparente, la exterior și la interior. Se recomandă protejarea zidăriei pe perioada întăririi.		
Date tehnice	Clasificare:	M5 - G conf. 998-2	
	Granulația maximă:	2 mm	
	Rezistența la compresiune (28 zile):	>5N/mm ²	
	Rezistența la întindere din încovoiere:	>1,5N/mm ²	
	Conductivitatea termică:	0,8W/mK	
	Densitate mortar întărit	ca.1600Kg/m ³	
	Necesarul de apă:	ca. 5 litri /sac	
	Consumul de material:	în funcție de grosimea peretelui și de formatul cărămizilor	
		1 sac- rezultă 16 l mortar umed	
		1 tonă – rezultă 640 l mortar umed	
Livrare	În starea întărită, produsul nu este periculos. Saci de 25 kg		
Depozitare	Poate fi depozitat pe grătar de lemn timp de șase luni		
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoarele proprii și organisme notificate.		
Categoria conform normelor chimice	Simbolul:	Xi - iritant	
	Norme R:	R 36	Irită ochii
		R 38	Irită pielea
		R 43	Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact
	Norme S:	S 2:	A nu se lăsa la îndemâna copiilor
		S 24 :	A se evita contactul cu pielea
		S 25:	A se evita contactul cu ochii
		S 26:	În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă și a se consulta medicul
		S 28	În cazul contactului cu pielea, a se spăla imediat
		S 37	A se purta mănuși de protecție
Prepararea	Malaxare: Mortarul de zidărie aparentă Baumit se poate prepara cu betoniera sau cu malaxoare cu amestecare continuă. La malaxarea cu betoniera, se adaugă mai întâi apa de amestec, și apoi mortarul uscat (timp de mixare 2-3 minute). Întotdeauna se amestecă tot conținutul sacului de mortar. Zidire: Mortarul se aplică în exces, astfel că rosturile să fie umplute complet. După o ușoară întărire se finisează mortarul din rost cu o mistrie de rostuit sau cu alte unelte specifice (o bucată de furtun).		
Indicatii si generalitati	Temperatura aerului și a cărămizilor nu trebuie să scadă sub 5 °C în timpul prelucrării și întăririi mortarului. Se va folosi numai apă curată. A nu se amesteca cu alte produse (aditivi antiîngheț). Mortarul proaspăt se va utiliza în decurs de 1-2 ore, în funcție de condițiile atmosferice.		