

Mortar de zidărie 50

Baumit MauerMörtel 50

Produs	Mortar uscat, predozat.	
Compoziție	Var, ciment, nisip, adaosuri.	
Proprietăți	Mortar de zidărie clasa M5 (conform EN 998-2).	
Utilizare	Pentru toate tipurile uzuale de zidări; pentru zidării portante, de umplură sau pereți despărțitori.	
Date tehnice	Clasificare: Granulație maximă: Rezistența la compresiune (28 zile): Conductivitate termică (λ): Densitate: Necesar de apă: Consum material:	M5-G conform EN 998-2 4 mm >5N/mm ² ca 0,8W/mK cca. 1850 kg/m ³ cca. 5,5 l/sac funcție de formatul blocurilor și grosimea zidăriei 1 sac/24 l mortar proaspăt. 1 tonă pt ca. 600 l mortar umed
Livrare	Sac de 40 kg, vrac la siloz	
Depozitare	Max. 6 luni la loc uscat, pe paleți de lemn.	
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoarele proprii și institutele autorizate din țară conform EN-998-2.	
Categoria conform normelor chimice	Simbol: Xi - iritant Norme R: Norme S:	R36: Irită ochii R38: Irită pielea S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S22: A nu se inhala praful S26: În cazul contactului cu ochii se spală cu apă și se consultă medicul S37: A se purta mănuși de protecție
Pregătire suport	În funcție de necesități, blocurile de zidărie se udă.	
Prelucrare	Malaxare: Mortarul de zidărie Baumit se poate prepară cu betoniera sau malaxoare cu amestecare continuă. La malaxarea cu betoniera, se adaugă mai întâi apa de amestec, și apoi mortarul uscat (timp de amestecare 3-5 min.) Totdeauna se amestecă tot conținutul sacului de mortar. Zidire: Realizarea zidăriei se va face în conformitate cu normele tehnice în vigoare.	
Indicații	Temperatura aerului și a cărămizilor nu trebuie să scadă sub +5 °C în timpul prelucrării și întăririi mortarului. Se va folosi numai apă curată. A nu se amesteca cu alte produse (aditivi antiîngheț, etc.). Mortarul proaspăt se va utiliza în decurs de 1-2 ore, în funcție de condițiile atmosferice. Pentru utilizarea silozului sunt necesare pe șantier: - curent - 380 V, 25 A - apă - min 3 bar, racord 3-4 Zoll - acces - pentru camioane grele - pozare siloz - suprafață portantă de minim 3 x 3 m	