

Masa de spaclu

Proprietăți

PLANFIX este un mortar de ciment cu granulație fină, pe bază de rășini, pentru utilizare în spații interioare sau exterioare. Prin adăugarea apei se formează o masă păstoasă cu lucrabilitate foarte bună, adecvată pentru șpăcluire.

Domenii de aplicare

- Îndreptarea și repararea betonului aparent.
- Plombarea fisurilor și porilor din suprafețele de beton.
- Realizarea unui strat subțire pentru netezirea generală a mortarului sau tencuielii (șpăcluire).

Caracteristici Tehnice

Forma: mortar de ciment

Culoare: gri, alb

Greutate aparentă mortar uscat: $1,37 \pm 0,10$ kg/lit

Greutate aparentă mortar umed: $1,64 \pm 0,10$ kg/lit

Timp de lucrabilitate: 4-7 ore la $+20^{\circ}\text{C}$

PLANFIX gri:

Necesar de apă: 6,25 kg/sac de 25 kg

Rezistență la compresie: $13,00 \pm 2,0$ N/mm²

Rezistență la încovoiere: $5,10 \pm 0,80$ N/mm²

PLANFIX alb:

Necesar de apă: 5,75 kg/sac de 25 kg

Rezistență la compresie: $16,00 \pm 2,0$ N/mm²

Rezistență la încovoiere: $4,50 \pm 1,00$ N/mm²

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie stabil și curățat de praf, grăsimi, materiale în descompunere, etc. Înainte de aplicarea de PLANFIX, trebuie udată bine suprafața suportului.

2. Aplicarea

Într-un recipient curat punem apă și adăugăm progresiv amestecând continuu praful de PLANFIX, în raport PLANFIX : apă = 3:1 la volum, până la formarea unei mase omogene păstoase adecvată șpăcluirii.

Consum

Circa 1,3 kg/m²/mm grosime strat.

Ambalaj

Saci de 5 kilograme pentru culoarea gri.

Saci de 25 kilograme pentru culoarea gri și albă.

Depozitare

Cel puțin 12 luni de la data fabricației în saci închiși, în spații ferite de umezeală.

Observații

- Temperatura din timpul aplicării trebuie să fie de cel puțin $+5^{\circ}\text{C}$.
- În timpul lunilor de vară se recomandă udarea materialului după aplicarea sa, pentru a fi protejat împotriva deshidratării, date fiind temperaturile înalte.
- Produsul conține ciment, care reacționează alcalin cu apa și este clasificat drept iritant.
- Consultați instrucțiunile de folosință în siguranță și prevenire înscrise pe ambalaj.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL
MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Str. Poterași, Nr.5, Sector 4, C.P. 040263
Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro