

		
	Fişă tehnică produs: Pastă de îmbinare Norgips Super Filler	Document : NSF / rev. 1 / RO
		Data completării: 15.06.2017
		Pagina: 1 din 1

Pastă de îmbinare Norgips Super Filler

1. Descriere

Produsul este o masă de șpaclu pe bază de gips pentru acoperirea rosturilor plăcilor de gips-carton. Masa de șpaclu Norgips Super Filler are o aderență sporită și este în principal destinat finisării îmbinărilor plăcilor de gips-carton prin utilizarea benzii de armare.

2. Utilizare

- finisarea îmbinărilor plăcilor de gips-carton armate cu bandă (Nivelul de finisare Q1-Q2-Q3)
- finisarea suprafețelor deteriorate a plăcilor de gips-carton și a celor de ciment-var
- șpăcluirea elementelor vizibile de fixare și de finisare
- înglobarea benzilor de armare și a colțarelor la plăcile de gips-carton

3. Recomandări:

Substratul trebuie să fie portant, uscat, lipsit de praf, pulberi și particule libere. Marginile acoperite cu carton nu necesită grunduire. Înainte de aplicarea masei de șpaclu pe marginile tăiate, acestea trebuie curățate de praf prin utilizarea unei perii umede.

Masa de șpaclu trebuie turnată treptat într-un recipient umplut cu apă curată, la un raport de 11 litri de apă la 25 kg amestec uscat și amestecată manual sau cu un mixer cu viteză mică până la omogenizare. Masa de șpaclu după amestecarea cu apă trebuie utilizată în decurs de 60 de minute. Timpul de lucru depinde de condițiile atmosferice (umiditate, temperatură ...) Grosimea maximă a masei de șpaclu aplicată într-un singur strat nu poate depăși 3 mm.

Finisarea îmbinărilor plăcilor de gips-carton:

- Pentru obținerea unui strat structural, gletul trebuie aplicat pe rosturile de îmbinare a plăcilor de gips-carton, iar apoi înglobată în acesta banda de armare. Poate fi utilizată o bandă de armare de hârtie sau o bandă din fibră de sticlă, împâslitura sau plasă.
- După uscarea stratului trebuie să aplicați al doilea strat de masă de șpaclu cu o lățime de aprox. 10-15 cm.
- Atunci când se utilizează banda din plasă autoadezivă din fibră de sticlă pentru îmbinările din plăci cu margini Norgips S se permite aplicarea masei de șpaclu Norgips Super Filler pe banda lipită direct pe îmbinarea dintre plăci.

După uscare trebuie îndepărtat surplusul de masă de șpaclu, prin șlefuirea îmbinării cu plasă abrazivă. După uscarea stratului structural, este recomandat pentru o finisare superioară să se aplice un strat de finisare, utilizând în acest scop masa de șpaclu gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix.

4. Notă:

Notă: Consumul este de 0,15 kg/m² (șpăcluirea îmbinărilor din plăci de gips-carton). Masa de șpaclu trebuie utilizată la o temperatură de peste +5°C până la +25°C. A se păstra în încăperi uscate pe paleți din lemn, în saci închiși. Pentru preparare și șpăcluire utilizați recipiente și instrumente din oțel inoxidabil curate - în caz contrar timpul de prelucrare va fi redus. Perioada de valabilitate pentru utilizare este de 12 luni.

Mai multe informații puteți găsi pe pagina web www.norgips.eu/ro

