

Șapă autonivelantă

Baumit Nivellierspachtel

Produs	Mortar uscat, pe bază de ciment, pentru nivelarea șapelor de ciment.	
Compoziție	Ciment, nisip de șapă, aditivi.	
Caracteristici	Grad de autonivelare ridicat.	
Utilizare	Este recomandată ca masa de spaclu de nivelare peste sapele normale sau la sistemele de încălzire prin pardoseală, înaintea aplicării finisajelor de pardoseli sau placaje ceramice.	
Date tehnice	Proporție de amestecare:	cca. 5,75 l apă la sac de 25 kg
	Timp de maturare:	nu necesită
	Lucrabilitate:	max. 30 minute
	Circulabil:	după cca. 3 ore
	Grosimea stratului:	3 - 10 mm
	Aplicare: - placaje ceramice	după cca. 5 ore
	- covoare de pardoseală	după cca. 24 ore
	Consum:	cca. 1,6 kg/m ² la 1 mm grosime de strat
Livrare	Sac de 25 kg	
Depozitare	6 luni la loc uscat, protejat de îngheț, pe suport de lemn.	
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoarele proprii.	
Categoria conform normelor chimice	Simbol:	Xi - iritant
	Norme R	R 36: Irită ochii R 38: Irită pielea R 43: Iritare prin contact cu pielea
	Norme S	S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S 24: A se evita contactul cu pielea S 25: A se evita contactul cu ochii S 26: În cazul contactului cu ochii se spală cu apă și se consultă medicul S 27: Hainele de lucru îmbibate cu material se schimbă imediat S 28: În cazul contactului cu pielea se spală imediat S 37: A se purta mănuși de protecție
Prelucrare	Suportul: Suportul trebuie să fie portant, lipsit de praf, nivelat, absorbant. Suportul trebuie să fie curat de ulei de decofrare, resturi de ciment, eflorescente, să aibă o absorbție uniformă. Amorsă: Ca grund - amorsă se utilizează Tiefengrund LF . Când se aplică șapa, suprafața amorsată trebuie să fie uscată, fără să fie lipicioasă. În cazul aplicării șapei în mai multe straturi, stratul turnat anterior trebuie amorsat. În cazul suporturilor foarte absorbante, se aplică două straturi de amorsă.	

Prelucrare

Preparare și punere în operă:

Masa de nivelare se amestecă într-un vas curat cu apă, cu un malaxor electric, la turatie redusă, până la obținerea unei mase omogene. Se recomandă amestecarea conținutului unui sac întreg, necesar de apă - cca. 5,75 litri/sac 25 kg. Nu se va adăuga apă suplimentară, nu se amestecă cu alte materiale.

Amestecul obținut se toarna uniform pe suprafața amorsată uscată și se nivelează cu un fier de glet, preferabil de dimensiuni mai mari (50 cm), respectând timpul de lucrabilitate și grosimea maximă a stratului.

Indicații

Temperatura aerului, a materialului și a suportului în timpul punerii în opera și a perioadei de priză, trebuie să fie de min + 5 °C. Suprafața se va proteja contra uscării rapide.

În cazul pardoselilor cu sisteme înglobate de încălzire, se oprește încălzirea min. 24 ore, înainte și după aplicare.