

Tencuială siliconică păstoasă, gata preparată Suprafețe rugoase • Albă sau color • Hidrofugă

Proprietăți

MARMOCRYL SILICONE Decor este o tencuială acril-siliconică păstoasă, gata preparată, albă sau color. Conține agregate cu granulație specială pentru realizarea unor suprafețe decorative rugoase.

- Este caracterizată prin aderență foarte bună și elasticitate mare.
- Conferă posibilitatea formării unor suprafețe decorative rugoase cu texturi diferite, în funcție de stilul de frecare.
- Conferă hidrofobie totală, conform DIN 52617.
- Conferă o permeabilitate deosebit de ridicată pentru vaporii de apă și posibilitatea optimă de respirație a elementului de construcție.
- Elimină necesitatea vopsirii fațadelor.
- Este rezistentă la alcalii, conform DIN 18556.
- Nu fisurează ca tencuielile comune.
- Simplifică și urgentează lucrările.
- Este adecvată pentru utilizări interioare și exterioare.

Domenii de aplicare

MARMOCRYL SILICONE Decor este utilizat la realizarea de tencuieli decorative rugoase cu grosime mică, hidrofuge, netede, albe și color.

Se aplică pe orice materiale de construcție, precum tencuială, beton, betopan, gips carton etc., în spații interioare și exterioare. Înlocuiește ultima mână de tencuială.

Date fiind elasticitatea mare și aderența foarte bună, este ideală ca acoperire finală a construcțiilor, după izolarea termică ulterioară a clădirilor.

Caracteristici Tehnice

Formă:	păstoasă
Culoare:	alb și alte 20 la alegere
Densitate:	1,80 ± 0,03 kg/lit

Permeabilitate la vaporii de apă: $S_d < 0,1 \text{ m}$
(EN 1062-3)

Absorbanță apă: $< 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

Timp de uscare: 4-6 ore

Curățarea uneltelor:

Uneltele trebuie curățate cu apă, imediat după utilizarea lor.

Tipuri disponibile - Consum

MARMOCRYL SILICONE Decor, în funcție de granulația agregatelor, este disponibil după cum urmează, cu consumurile respective:

Tipul	Grosimea aplicației	Consumul
MARMOCRYL SILICONE Decor 2 mm	circa 2 mm	2,3 kg/m ²
MARMOCRYL SILICONE Decor 3 mm	circa 3 mm	3,5 kg/m ²

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie uscat și curățat de praf, uleiuri, materiale friabile etc.

Urmează acoperirea suprafeței cu grundul siliconic special SILICONE-PRIMER. Suprafețele metalice se grunduiesc cu PL-BOND. După uscarea grundului se aplică MARMOCRYL SILICONE Decor.

2. Aplicarea

Înainte de utilizare amestecăm bine materialul și îl aplicăm cu ajutorul unui șpaclu metalic neted inoxidabil sau cu ajutorul mașinii de torcretat.

Cât timp stratul de MARMOCRYL SILICONE Decor este încă proaspăt (după circa 5-20 de minute), se freacă bătut cu o drișcă din plastic sau lemn, cu mișcări orizontale, verticale sau circulare, în funcție de aspectul final dorit al suprafeței.

Timpul exact al prelucrării finale depinde de absorbanța suportului și de temperatura mediului.

Ambalaj

Recipiente de 25 kg.

Depozitare

Minimum 12 luni de la data fabricației, în recipiente închise, în spații protejate de îngheț și soare.

Observații

- Temperatura din timpul aplicării trebuie să fie între +5°C și +35°C.
- Suprafața proaspăt acoperită trebuie protejată de temperaturi înalte, de ploaie și îngheț.
- Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranță și de profilaxie înscrise pe ambalaj.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI: Str. Poterași, Nr.5, Sector 4, C.P. 040263

Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro