

Tencuială Granopor

Baumit GranoporPutz

Produs Tencuială în strat subțire gata preparată pe bază de rășini sintetice, în structură striată sau periată, colorată în masă, pentru interior și exterior.

Compoziție Lianți de rășină sintetică, ingrediente minerale, pigmenți, adaosuri, apă

Utilizare Tencuială rezistentă la apă și permeabilă la vapori de apă pentru interior și exterior îndeosebi pentru aplicarea pe sistemele de izolație termică.

Date tehnice

Granulație max.:	1,5; 2; 3 mm
Conductivitate termică:	0,70 W/mK
Absorbția de apă:	<15 kg/m ² h ^{0,5}
Densitate:	1,80 kg/dm ³
Rezistență la difuzia vaporilor de apă (μ):	cca. 110 - 140
Culori:	200 conform paletarului
Rezistența la difuzia vaporilor (Sd)	0,22 - 0,28 m (pe 2 mm grosime strat)

Consumuri pe tipuri de structuri	Granulații		
	1,5	2	3
Structură striată (R) (kg/m ²)	-	cca. 2,8	cca. 3,9
Structură periată (K) (kg/m ²)	cca. 2,5	cca. 3,2	cca. 4,2

Livrare Ambalaj: cutii de 30 kg

Depozitare Timp de 6 luni la loc răcoros și ferit de îngheț; a se păstra găleata bine închisă

Calitate asigurată Verificări permanente în laboratoarele Baumit România și în laboratoarele autorizate din țară și Austria.

Categoria conform normelor chimice Nu este necesară menționarea ei !

Prelucrare

1. Stratul suport:

Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă. Timpul de uscare a tencuielilor var/ciment este de 14 zile/cm grosime.

Se aplică pe:

- sisteme termoizolante.
- tencuieli de var-ciment și de ciment.
- beton și alte suporturi minerale.
- straturi (vechi) de vopsele și tencuieli minerale sau silicatică cu priză bună
- tencuieli de ipsos și plăci de gips carton.

Nu se aplică pe:

- tencuieli proaspete de var.
- straturi de lac respectiv ulei, vopsele cu clei și materiale sintetice
- rășini și materiale sintetice.

Prelucrare

2. Indicații pentru pregătirea suportului:

- Suprafețele nisipoase vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi întarite (cu fixator de tencuiala Baumit) Tiefen Grund.
- Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncălzit sau alți agenți de curățat din comerț.
- Suprafețele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic, vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanțe speciale.
- Straturile de vopsea minerală, fără priză bună datorită vechimii și a precipitațiilor vor fi îndepărtate mecanic.
- Suprafețele deteriorate, respectiv fisurate se vor îmbunătăți cu o masă de șpac (Baumit PutzSpachtel).
- Pe toate suporturile se va aplica inițial grundul Universal (timp de uscare: minim 24 ore).

3. Prelucrare

Dupa timpul de uscare de min. 24 ore al grundului Universal se aplica tencuiala Granopor, care va fi amestecata lent si uniform cu mixerul. Nu se vor amesteca si alte materiale.

Dacă este strict necesar, consistența se poate regla prin adaosul unei mici cantități de apă.

Tencuiala Baumit Granopor se va întinde pe perete cu un fier de glet inoxidabil.

Structura striata: Dupa o usoara uscare se va driscui cu miscari circulare sau liniare cu ajutorul unei palete din material plastic.

Structura periată: Imediat dupa întinderea tencuiei pe perete se va peria rotund cu drisca din material plastic.

A se lucra uniform si fara întrerupere. Straturi:

- 1 - strat tencuiala Granopor Baumit.
- 1 - strat grund Universal Baumit

4. Indicații:

A nu se aplica în condiții de temperatura sub +5 °C, direct sub razele solare, pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. Dacă se va lucra în aceste condiții, fatada va trebui protejată corespunzător. O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelunge timpul de legare (uscare) și pot modifica nuanța de culoare.

A se curata cu apa uneltele imediat dupa folosirea lor.

Aceeași nuanță de culoare poate fi garantată doar în cadrul unei singure sarje de tencuiala.

Nuanța de culoare este influențată de calitatea stratului suport, de temperatura și de umiditatea aerului.

Pentru evitarea abaterilor de nuanță de culoare ar trebui comandată o dată toată cantitatea de tencuiala pentru toată lucrarea pentru ca toată această cantitate să fie fabricată în același timp. Livrarea se poate face însă și în etape.

La tencuielile și sistemele termoizolante nu se vor folosi nuanțe de culoare a caror indice de luminositate se afla sub 25.

Măsuri de precauție:

A se feri de tencuiala ochii și pielea și împrejurimile suprafeței de tencuit, în special sticla, ceramica, clincherul, piatra naturală, lacul și metalul. În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă; nu se va aștepta uscarea tencuiei.

Revopsiri:

- vopsea Granopor
- vopsea Silikon
- vopsea Artline