


Ceresit - Ceretherm

CT 175



Tencuială decorativă siliconico-silatică, cu aspect de "scoarță de copac", granulație 2 mm

Tencuială decorativă aplicată în strat subțire pentru aplicații la interior și exterior

CARACTERISTICI

- produsă în 211 culori
- gata de utilizare
- permeabilă la vapori
- hidrofobă
- rezistență mare la condițiile atmosferice
- rezistență sporită la murdărie
- rezistență sporită la razele ultraviolete

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CT 175 combină beneficiile tencuielii silicate și ale tencuielii siliconice. Este permeabilă la vapori, cu grad scăzut de absorbabilitate și oferă rezistență ridicată la murdărie.

Tencuiala decorativă Ceresit CT 175 este utilizată pentru tencuieli cu strat subțire pe suprafețe din beton, tencuială tradițională, suprafețe de gips și plăci aglomerate, plăci gips-carton etc.

Tencuiala Ceresit CT 175 este recomandată ca strat final de finisare a fațadei în cadrul sistemului de termoizolație pentru pereți exteriori Ceresit Ceretherm care folosește ca material termoizolant plăci de polistiren expandat sau plăci de vată minerală.

În cazul culorilor închise, se recomandă aplicarea limitată a materialului, adică pe suprafețe mici, de ex. detalii arhitectonice.

Acest produs protejează împotriva coroziunii biologice (ciuperci, mușci și alge).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Ceresit CT 175 poate fi aplicată pe suprafețe rezistente, netede, uscate și pe care nu există grăsimi, bitumuri, praf sau alte substanțe care ar putea împiedica aderența:

- tencuieli pe bază de ciment, ciment-var (cu o vechime mai mare de 28 de zile, umiditate ≤ 4%), beton (cu o vechime mai mare de 3 luni, umiditate ≤ 4%) – amorțate cu vopsea grund Ceresit CT 16,
- straturi armate cu plasă din fibre de sticlă, lipite cu mortarul adeziv și masa de spaclu Ceresit CT 85 și Ceresit CT 190 (cu o vechime mai mare de 3 zile) – grunduite cu vopsea grund Ceresit CT 16,
- Suprafețele din gips (doar în interiorul clădirilor) cu o



umiditate mai mică de 1% – grunduite mai înainte cu grundul de profunzime Ceresit CT 17 și apoi cu vopseala grund Ceresit CT 16,

- Plăci aglomerate din gips și gips-carton (doar în interiorul clădirilor), fixate în conformitate cu indicațiile producătorului plăcilor, grunduite mai înainte cu grundul de profunzime Ceresit CT 17 și apoi cu vopseala grund Ceresit CT 16,
- Straturi de zugrăveală (doar în interiorul clădirilor), cu o bună aderență, grunduite cu vopseala grund Ceresit CT 16.

Suprafețele cu denivelări și cu defecțiuni trebuie nivelate și reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul tencuielilor tradiționale și suprafețelor din beton, trebuie să se aplice înainte un strat de tinci Ceresit CT 29. Murdăria, straturile cu rezistență scăzută sau straturile de vopsele elastice, de var sau de adeziv trebuie înlăturate în totalitate. Suprafețele saturate trebuie mai întâi grunduite cu grundul de profunzime Ceresit CT 17 și apoi vopsite cu vopsea grund Ceresit CT 16 după cel puțin 4 ore. Se

recomandă folosirea unei vopsele-grund Ceresit CT 16 având o culoare apropiată de cea a tencuielii. Tencuiala siliconico-silicatică Ceresit CT 175 se poate aplica după uscarea totală a vopselei grund Ceresit CT 16. Presiunea cauzată de umiditatea din interiorul suprafeței suport poate cauza deteriorarea tencuielii, de aceea trebuie asigurat un strat hidroizolant în camerele (zonele) cu umiditate permanentă.

MOD DE APLICARE

Amestecați întregul conținut cu atenție.

Dacă este necesar, puteți adapta consistența materialului la condițiile de aplicare, adăugând o cantitate mică de apă și amestecând din nou. Nu folosiți instrumente și recipiente ruginite!

Tencuiala Ceresit CT 175 se aplică într-un strat uniform, la grosimea granulelor, cu ajutorul unei gletiere ținute în poziție oblică. În funcție de tipul de mișcare a gletierei: circulară, orizontală sau verticală, se pot obține caracteristicile structurii rezultate din granulația tencuielii.

Nu stropiți tencuiala aplicată cu apă!

Lucrați fără întrerupere pe o singură suprafață, folosind material cu aceeași consistență. În cazul în care este necesar să întrerupeți lucrările, lipiți o fâșie de bandă adezivă care să delimiteze suprafața respectivă. Aplicați tencuiala, nivelați-o și apoi îndepărtați banda adezivă și surplusul de tencuială de pe aceasta.

După întrerupere, continuați din locul astfel delimitat (marginea tencuielii aplicată anterior poate fi protejată cu bandă autoadezivă).

Sculele și petele proaspete de tencuială trebuie spălate cu apă, iar resturile întărite se îndepărtează mecanic. Renovarea tencuielii trebuie efectuată cu vopseaua silicatică Ceresit CT 54 și vopseaua siliconică Ceresit CT 48.

Notă:

Lucrările trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o temperatură a suprafeței de +5°C - +25°C și umiditate a aerului mai mică de 80%. Datele tehnice au fost obținute la temperatura de +20°C și umiditatea aerului de 60%. În alte condiții este posibil ca produsul să se întărească mai repede sau mai lent. Nu amestecați produsul cu alte tencuieli, pigmenți, rășini sau mortare. Încăperile în care se aplică produsul trebuie aerisite pentru ca mirosul să dispară. În cazul în care produsul intră în contact cu ochii, clătiți cu multă apă și cereți sfatul medicului. Produsul trebuie păstrat în locuri în care nu pot ajunge copiii.

RECOMANDĂRI

Tencuiala nu trebuie aplicată pe pereți puternic izolați și trebuie împiedicată uscarea prea rapidă. Suprafața tencuită trebuie protejată de ploaie până la uscarea completă. Se recomandă montarea unei folii protectoare peste schele.

Datorită granulației naturale care poate genera diferențe de nuanțe, o suprafață trebuie tencuită cu material având același cod de produs imprimat pe fiecare ambalaj. Ambalajul desfăcut trebuie închis cu grijă, iar conținutul său trebuie folosit cât mai curând posibil. Această fișă tehnică stabilește utilizarea materialului și modalitatea de lucru, cu toate acestea, nu poate înlocui pregătirea profesională a persoanei care efectuează lucrarea.

Proprietățile enumerate se bazează pe experiența practică și verificările practice. Condițiile specifice obiectului dar și utilizarea corectă și în acest fel de succes a produselor noastre nu se află în sfera noastră de influență. Din acest motiv, în caz de dubii, însușirea produsului trebuie verificată prin experiențe proprii. Răspunderea legală nu poate rezulta nici din indicațiile acestei fișe de observații, nici din consilierea orală. În caz de nelămuriri trebuie să solicitați consiliere.

Prin apariția acestei fișe tehnice toate celelalte fișe anterioare își pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

12 luni în locuri răcoroase și în ambalajul original, fără defecțiuni.

Protejați de îngheț!

AMBALARE

Găleți de plastic de 25 kg.

DATE TEHNICE

Bază:	dispersie apoasă de silicat de potasiu și rășini siliconice cu materiale de umplură bazate pe dolomite, marmură cu pigmenți
-------	---

Densitate:	1,75 kg/ ddm ³
------------	---------------------------

Temperatură de aplicare:	de la +5°C până la +25°C
--------------------------	--------------------------

Timp deschis:	aprox. 15 min.
---------------	----------------

Rezistența la ploaie:	după aprox. 24 ore
-----------------------	--------------------

Consum orientativ:
CT 175 granulație 2,0 mm: aprox. 2,7 kg/m²



Birouri:

Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, București,
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabrică și depozite:

Șoseaua de Centură, nr. 78, Oraș Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web: www.ceresit.ro