

Tencuială Mozaic

Baumit MosaikPutz

Produs	Tencuială gata preparată în strat subțire, pe bază de rășini sintetice.		
Compoziție	Liant acrilic pur, nisipuri de cuarț colorate, adaosuri, apă		
Utilizare	Tencuială cu agregate colorate, rezistentă la apă, factori climatici și acțiuni mecanice, pentru interior și exterior, în special pentru socluri.		
Date tehnice	Granulație max.:	2 mm	
	Conținut de părți solide:	80%	
	Adaos de material:	agregate de cuarț colorate	
	Necesarul de material:	5,5 kg/m ²	
	Factor al rezistenței la permeabilitate la vapori (μ)	ca. 110 - 140	
	Culori:	conform paletarului	
Livrare	cutii de 30 kg.		
Depozitare	Minim 6 luni la loc răcoros și ferit de îngheț; a se păstra găleata bine închisă		
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoarele din Austria și în institute autorizate.		
Categoria conform normelor chimice	Nu este necesară menționarea.		
	Norme S	S 2:	A nu se lăsa la îndemâna copiilor
		S 24 :	A se evita contactul cu pielea
		S 25:	A se evita contactul cu ochii
		S 37:	A se purta mănuși de protecție
Prelucrare	1. Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă. Timp de uscare tencuieli de ciment minim 14 zile/cm grosime. Se aplică pe: - tencuieli de var-ciment și de ciment, drișcuit - beton și alte suporturi minerale - tencuieli de ipsos. Se aplică condiționat pe sistemele termoizolante în zona soclurilor (se va avea atenție la coeficientul de luminozitate al culorii). Nu se aplică pe: - tencuieli proaspete de var - tencuieli termoizolante.		

Prelucrare

2. Indicații pentru pregătirea suportului:

- Suprafețele de tencuială nisipoase vor fi îndepărtate mecanic
- Petele de decrofol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncălzit sau alți agenți de curățat din comerț
- Straturi de lac respectiv de ulei: degresare, apoi jeturi de abur supraîncălzit
- Suprafețele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic, vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanțe speciale
- Straturile de vopsea minerală, fără priză bună datorită vechimii și a precipitațiilor vor fi îndepărtate mecanic
- Suprafețele deteriorate, respectiv fisurate se vor îmbunătăți cu o masă de șpaclu (PutzSpachtel).

3. Prelucrarea:

A se amesteca produsul lent cu mixerul fără a adăuga și alte produse. Dacă este necesar se poate regla consistența adăugând 1% apă (max 300grame/găleată).

Tencuiala mozaic se va întinde cu un fier de glet de inox și se va finisa cu mișcări pe aceeași direcție cu fierul de glet. A se lucra uniform și fără întrerupere.

Straturi: 1 strat grund Universal Baumit.

1 strat tencuială Mozaic Baumit.

Se recomandă numai utilizarea materialelor din aceeași șarjă, sau amestecarea dacă sunt din diverse șarje.

4. Indicații:

A nu se aplica în condiții de temperatură sub +5 °C, direct sub razele solare, pe timp de ploaie sau pe vânt puternic.

Dacă se va lucra în aceste condiții, fațada va trebui protejată corespunzător.

O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelunge timpul de legare.

După uscare dispare culoarea lăptoasă a stratului proaspăt de tencuială mozaic. Sub acțiunea unei umidități puternice poate reveni culoarea lăptoasă pentru scurt timp. A se feri peretele de accesele de umiditate din sol (hidroizolații în zona soclului și mortare de soclu ca strat suport).

A se respecta condițiile din C12/86.

Măsuri de precauție:

A se proteja împrejurimile suprafeței de tencuit.

În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă; nu se va aștepta uscarea tencuiei.