



Tencuială decorativă pentru soclu weber.pas mozaik

Tencuială decorativă pentru soclu
aspect decorativ deosebit protejează soclul

Avantaje produs

rezistență la umiditate
rezistență la îngheț
rezistență la acțiuni mecanice

Utilizare



Pentru finisarea și protejarea suprafețelor expuse uzurii: socluri, garduri, stâlpi, pentru diferite decorațiuni exterioare și interioare

Suprafața pe care se aplică

-Se poate aplica peste sistemul de izolație termică, peste tencuială de bază sau pe tencuială termoizolatoare

Compoziție

weber.pas mozaik este o tencuială decorativă sub formă de pastă, pe bază de rășini sintetice. Conține granule minerale naturale sau colorate special alese.

Tencuiala de granulaj medie conține granule de marmură de culoare naturală (necolorate sintetic)

Caracteristici de utilizare

Timpul de uscare: 24 ore

Timp de omogenizare: 1 minut

Date tehnice

Granulația maximă:

fină cca. 1,6 mm

medie cca. 3 mm

Masa volumică: cca.1,65 kg/l

Aderența la suport: cca.0,7 N/mm²

Coeficient de rezistență împotriva difuziei vaporilor de apă: m 78

Valorile au fost determinate la o temperatură de 20-20°C și în condiții normale de umiditate, ele pot fi modificate în funcție de condițiile climatice.

Pregatirea suportului

Suprafața suport trebuie să fie nivelată, uscată, omogenă, fixă și să aibă vârsta de maturizare

Aceasta trebuie să fie curată și să suporte greutate

Mod de preparare și de lucru



Înainte de aplicare tencuiala trebuie amestecată bine. Toată cantitatea necesară pentru o suprafață se va amesteca într-un vas și se va folosi material cu aceeași dată de fabricație.

Pe suprafața de tencuit se aplică grundul weber G700. Dacă grundul este prea gros se poate adăuga maxim 5% apă.



Tencuiala decorativă weber.pas mozaik se aplică în strat subțire cu ajutorul drîștii de inox.



Ambalare

Găleată 30 kg

Paleți de 480 kg (16 găleți)

Consum

Granulație fină: 16 culori
Granulație medie: 4 culori

Culori

Granulație fină: 16 culori

Granulație medie: 4 culori

Termen de garanție

6 luni, de la data fabricației ferită de îngheț și temperaturi ridicate, în găleată închisă ermetic

Recomandări de aplicare

Temperatura de aplicare: între +5 0 C și +25 0 C

Tencuiala proaspătă trebuie protejată timp de 5-6 zile de îngheț, apă, ploaie

Trebuie împiedicată infiltrarea apei în spatele tencuielii decorative

După folosirea încheierea aplicării, închideți ermetic găleata pentru ca materialul rămas să nu se întărească

