

# Tencuială fină de exterior

## Baunit FeinPutz Aussen

<b>Produs</b>	Mortar uscat, colorat natural, cu permeabilitate ridicată la vapori, pentru executarea manuală a tencuielilor pentru exterioare sau interioare.	
<b>Compoziție</b>	Var pentru construcții, ciment alb, nisipuri de tencuială, aditivi.	
<b>Utilizare</b>	Pentru interioare și exterioare, peste tencuieli brute minerale.	
<b>Date tehnice</b>	Clasificare:	GP - CSI conf. EN 998 - 1
	Granulație max.:	1 mm
	Necesar de material:	cca. 6 kg/m <sup>2</sup> la grosimea de 4mm
	Grosimea de strat minimă:	4 mm
	Necesar de apă:	cca. 10 - 11 l/sac
<b>Livrare</b>	sac de 40 kg	
<b>Depozitare</b>	6 luni la loc uscat, pe paleți de lemn înfoliați.	
<b>Calitate asigurată</b>	Verificări permanente în laboratoarele proprii.	
<b>Categoria conform normelor chimice</b>	Acest produs atacă ochii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de stropire în ochi se indică clătirea cu multă apă curată și la nevoie, consult medical. În stare întărită produsul nu este dăunător.	
<b>Prelucrare</b>	<b>1. Stratul suport:</b>	Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă.
	<b>2. Aplicare:</b>	După felul și capacitatea de absorbție a stratului suport și în funcție de starea vremii suportul trebuie umezit. Tencuiala fină Baunit se amestecă cu apă în malaxoare cu cădere liberă și se poate aplica cu fierul de glet sau mistria. Grosimea stratului: 4 - 6mm. După începutul întăririi se va drișcui. Se va amesteca întotdeauna integral conținutul sacului în malaxorul cu cădere liberă sau manual în găleată. Durata de amestecare: 3 - 5 min. (10l apă la sac).
	<b>3. Indicații:</b>	Temperatura aerului și a stratului suport trebuie să depășească +5 °C în timpul procesului aplicării și uscării. A nu se amesteca cu alte produse. Timp de uscare: 7 zile.
	Finisaj - Toate tipurile de vopsele și tencuieli decorative Baunit.	