

Tencuială fină

Baumit FeinPutz

Produs	Mortar uscat, predozat pe bază de var, cu difuzie ridicată la vapori, pentru executarea manuală a tinciurilor la interior.			
Compoziție	Var pentru construcții, nisipuri de tencuială, adaosuri			
Utilizare	Tencuială fină aplicată peste tencuieli brute minerale și tencuieli termoizolante.			
Date tehnice	Clasificare:	GP - CS I conform EN 998 - 1		
	Rezistență la compresiune (28 zile):	> 0,6 N/mm ²		
	Granulație max.:	0.6 mm		
	Conductivitate termică (λ):	0,50 W/mK		
	Factor al rezistenței la permeabilitate la vapori (μ):	ca. 12		
	Densitate:	1300 kg / m ³		
	Necesar de apă:	cca. 11 l/sac		
	Necesarul de material:	cca. 6 kg/m la grosimea de strat de 4 mm		
	Grosimea de strat	minimă:	3 mm	
	maximă:	6 mm		
Livrare	sac de 40 kg			
Depozitare	6 luni la loc uscat, pe paleți de lemn			
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoarele din Austria și în institutele autorizate din celelalte țări partenere conform EN 998 - 1.			
Categoria conform normelor chimice	Norme R	R 36	Irită ochii	
		R 38	Irită pielea	
		R 43	Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact	
	Norme S	S 2:	A nu se lăsa la îndemâna copiilor	
		S 24 :	A se evita contactul cu pielea	
		S 25:	A se evita contactul cu ochii	
		S 26:	În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă și a se consulta medicul	
		S 28:	În cazul contactului cu pielea, a se spăla imediat	
		S 37:	A se purta mănuși de protecție	
Prelucrare	1. Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă.			
	2. Aplicare: După felul și capacitatea de absorbție a stratului suport și în funcție de starea vremii suportul trebuie umezit. Tencuiala fină Baumit se amestecă cca. 4-5 min. cu apă în malaxoare cu cădere liberă și se poate aplica cu fierul de glet sau cu mistria. După începerea întăririi se va drișcui (se poate utiliza o drișcă din polistiren sau burete). Se va amesteca întotdeauna integral conținutul sacului.			

Prelucrare

3. Indicații:

Temperatura aerului și a stratului suport trebuie să depășească +5°C în timpul procesului aplicării și uscării.

A nu se amesteca cu alte produse.

Timp de uscare: 5 zile

4. Posibilități de finisare:

- vopsea lavabilă de interior Standard,Eco, Extra Baumit sau tapet.

Nu este recomandată ca suport pentru montajul placajelor ceramice.