

FIȘĂ TEHNICĂ

weber BC15

Tencuială de bază



DESCRIERE PRODUS

Pulbere de culoare gri pe bază de ciment, adaosuri minerale și rășini sintetice de calitate profesională. Este ușor lucrabil și are aderență bună la suport. Produs netoxic.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru egalizarea pereților și a tavanelor. Este aplicabil în mai multe straturi la interior și exterior.

MOD DE LUCRU

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă și fixă. Absorbția de apă se reglează prin umezirea suportului.

Se toarnă conținutul unui sac în cca. 6 litri de apă și se omogenizează manual sau mecanic cu ajutorul unui mixer electric, până la obținerea unui amestec omogen.

Tencuiala astfel obținută se aplică manual cu ajutorul unei mistrii sau cancioc. Tencuiala aplicată se nivelează și se compactează cu dreptarul.

Grosimea unui strat este de 2 cm pentru pereți și de 1,5 cm pentru tavane. Pentru straturile de peste 3 cm se recomandă armarea cu plasa rabbit.

PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +5°C și de maxim +30°C.

În timpul lucrării suprafața trebuie protejată de razele puternice ale soarelui și de precipitații.

Tencuiala proaspătă nu are voie să fie expusă razelor solare, înghețului sau ploii timp de 24 de ore de la aplicare.

În cazul aplicării în mai multe straturi este valabil principiul “umed pe umed”.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

DEPOZITARE

Pe europaleți, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

AMBALARE

În saci de hârtie de 30 kg.
Paleți de 1080 kg (36 saci).

DATE TEHNICE

Aderența la suport:	0,5 N/mm ²	Granulație maximă:	3 mm
Rezistența mecanică la compresiune:	4,6 N/mm ²	Apa de omogenizare:	cca. 6 L/sac
Rezistența mecanică la întindere din încovoiere:	2,4 N/mm ²	Timp de punere în operă:	2 ore
Densitate aparentă praf:	1,45 g/cm ³	Consum (pt. un strat de 1 cm):	13-15 kg/m ²

CONFORMITATE

Standard de produs SR EN 998-1:2004

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23