

Tencuială glet

Baumit GlättPutz

Produs	Mortar uscat pentru prelucrarea mecanizată a suprafețelor interioare			
Compoziție	Ipsos, var pentru construcții, nisipuri fine, perlite, adaosuri			
Proprietăți	Tencuială interioară cu suprafață gletuită			
Utilizare	Tencuiala pentru prelucrare cu masina de tencuit pentru interioare, inclusiv bucatarii, bai si încăperi cu funcțiune asemanatoare si nivel de umiditate mediu. Pentru încălzire prin pereți până la o temperatură de max. 40° C			
Date tehnice	Clasificare:	B2/50/2 conform EN 13279 - 1		
	Granulație max.:	0,6 mm		
	Rezistență la compresiune (28 zile):	> 2,0 N/mm ²		
	Rezistență la întindere din încovoiere:	> 1,0 N/mm ²		
	Conductivitate termică (λ)	0,60 W/mK		
	Rezistență la difuzia vaporilor de apă (μ):	10		
	Necesarul de material:	cca. 10 kg/m ² la grosimea de strat de 10 mm		
	Grosimea minimă pe strat:	perete: 10 mm plafon: 8 mm		
	Grosime maximă pe strat:	25 mm		
Densitate:	cca. 1150 kg/m ³			
Livrare	sac de 40 kg vrac la siloz			
Depozitare	6 luni la loc uscat, pe paleți de lemn înfoliați			
Calitate asigurată	Verificari permanente în laboratoarele din Austria conform EN 13279 - 1			
Categoria conform normelor chimice	Norme R	R 36	Irită ochii	
		R 38	Irită pielea	
		R 43	Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact	
	Norme S	S 2:	A nu se lăsa la îndemâna copiilor	
		S 24 :	A se evita contactul cu pielea	
		S 25:	A se evita contactul cu ochii	
		S 26:	În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă și a se consulta medicul	
		S 28:	În cazul contactului cu pielea, a se spăla imediat	
		S 37:	A se purta mănuși de protecție	
Prelucrare	1. Stratul suport Suportul trebuie să fie uscat, neînghetat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă.			

Prelucrare

2. Indicații pentru straturile suport specifice:

Acestea sunt valabile pentru ziduri construite conform normelor și cu rosturi închise corespunzător.

2.1. Caramida (cu goluri / format normal):

Pentru suprafețele puternic sau neuniform absorbante se va folosi Baumit Saugausgleich pentru uniformizare a absorbției în raport 1:3 cu apă (timp de uscare: min. 12 ore).

2.2. Blocuri pt. zidărie pe bază de ciment cu adaos ușor sau greu și cu termoizolație înglobată: nu este necesară prepararea suportului.

2.3. Plăci aglomerate de lemn, cu lianți minerali, în mai multe straturi și plăci fonoizolante:

Plafon: strat amorsă Baumit armat (timp de uscare: 21 zile) consum 20 kg / m².

Perete: se recomandă armarea tencuielii (se aplică în două straturi "proaspăt în proaspăt").

2.4. Cărmizi fibrolemnoase, pe bază de ciment, cu sau fără termoizolație înglobată: nu este necesară pregătirea suportului.

2.5. BCA:

Egalizator de absorbție Baumit 1:2 cu apă (timp de uscare: min. 24 ore).

2.6 Beton

Amorsă de contact pe betoane Baumit BetonKontakt (timp de uscare: min. 3 ore).

Consum 0,5 kg/mp, aplicat nediluat.

3. Aplicare:

Înainte de tencuire trebuie aplicate la toate colturile și muchiile profile de protecție care nu ruginesc. Se va prelucra suportul, după caz, apoi tencuiala va fi stropită cu masina la grosimea necesară (min. 10 mm, max. 25 mm / strat) după care se va netezi cu dreptarul (profil H), iar după întărire ușoară se va prelucra cu spaclul de finisare (tăiere), se stropește cu apă și se dăruiește cu un burete până se formează o pastă la suprafață. După o ușoară întărire se trece la gletuirea suprafeței cu fierul de glet. La grosimi mai mari se lucrează în 2 straturi, aplicarea făcându-se în proaspăt (după cca. 10-20 minute).

Atunci când tencuiala Baumit GlättPutz este aplicată în spații cu solicitări la umiditate (grupa de solicitări W₁ W₂ și W₃ conform SR EN 998-1) suprafețele tencuite vor fi hidroizolate cu produsul Flüssigfolie 1KS.

4. Indicații:

Canalele electrice și cele pentru instalații se vor închide înainte de tencuire cu material pe bază de ipsos. Partile metalice, care pot rugina vor fi protejate (substanța de protecție împotriva ruginii).

Temperatura aerului și a stratului suport trebuie să depășească +5 °C în timpul procesului aplicării și uscării.

Nu se va face încălzirea directă a tencuielii.

La folosirea aparatelor de încălzit (mai ales cele cu gaz) se va face o aerisire corespunzătoare.

În primele 14 zile este necesară o uscare continuă și fără întreruperi a tencuielii pentru a împiedica formarea unei suprafețe sticloase. Se va evita în această perioadă condensul sau aport de umiditate de la turnarea șapelor de exemplu.

Armarea tencuielii aplicată cu mașina se va face astfel:

aplicarea (stropirea) a 2/3 din grosimea tencuielii

se aplică prin apăsare pe întreaga suprafață armatura pentru tencuială (cu 25 cm peste margini iar în zonele de întâlnire se vor suprapune min. 10 cm de armătură)

aplicarea restului de tencuială conform grosimii dorite

într-o singură fază de lucru se vor arma max. 20 m²; suprafețele ce depășesc această dimensiune se vor împărți în porțiuni corespunzătoare pentru a se lucra întotdeauna în proaspăt.

Pe plafoane nu se va face armarea tencuielii.

Armarea suprafeței nu anihilează complet apariția fisurilor, dar micșorează riscul apariției lor.

Suprafețele pe care se vor aplica plăci ceramice nu se vor finisa sau netezi.

- Prelucrare** Pentru aplicarea altor straturi, tencuiala trebuie să fie complet uscată iar peste ea se va aplica grundul corespunzător.
- Nu este indicat ca suport pentru straturi (vopsele) de var.
- La utilizarea finisajelor silicatice se va face o probă înainte de aplicarea pe întreaga suprafață (se va pregăti suportul cu Grundul barieră/Baumit SperrGrund).
- *) Plasă de sârmă cositorită, sudată în puncte, cu mărimea ochiurilor de 20 x 20 mm până la 25 x 25 mm