

Vopsea Granopor

Baumit GranoporFarbe

Produs	Vopsea gata preparată pe bază de rășină sintetică pentru interior și exterior.		
Compoziție	Liant organic, ingrediente minerale, pigmenți, apă.		
Utilizare	Vopsea rezistentă la apă și factori climatici, pentru finisarea fațadelor sau la interior.		
Date tehnice	Conținut de părți solide:	cca. 70%	
	Densitate:	cca. 1,6 kg/dm ³	
	Factor al rezistenței la permeabilitatea vaporilor de apă (μ):	ca. 200 - 250	
	Valoarea pH:	7,5	
	Necesarul de material (pe suport fin):	ca. 0,5 kg/m ² (pe strat inclusiv grundare)	
	Culori	200 nuanțe conform paletarului de culori	
Livrare	cutii de 25 kg, 1 palet = 16 cutii = 400 kg		
Depozitare	Timp de 6 luni la loc răcoros și ferit de îngheț; a se păstra cutia bine închisă		
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoarele din Austria și în institutele autorizate din celelalte țări partenere.		
Categoria conform normelor chimice	Nu este necesară menționarea.		
	Norme S	S 2:	A nu se lăsa la îndemâna copiilor
		S 24 :	A se evita contactul cu pielea
		S 25:	A se evita contactul cu ochii
		S 37:	A se purta mănuși de protecție
Prelucrare	1. Stratul suport:		
	Suportul trebuie sa fie uscat, neînghetat, fara praf, permeabil, neted, cu capacitate portanta.		
	Timp uscare tencuiala suport minim 4 saptamâni.		
	Se aplică pe:		
	- tencuieli de var-ciment si de ciment		
	- beton si alte suporturi minerale (strat de proba)		
	- straturi (vechi) de vopsele si tencuieli minerale sau silicaticice cu priza buna		
	- tencuieli de ipsos, Gipscarton		
	Se aplică condiționat pe (cu strat de probă):		
	- metal		
- lemn			
Nu se aplică pe:			
- tencuieli proaspete de var			
- straturi de lac respectiv ulei, vopsele cu clei si materiale sintetice			
- la renovarea sistemelor termoizolante			

Prelucrare

2. Indicații pentru pregătirea suportului:

- Suprafețele de tencuială friabilă vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi fixate (grund de fixare Baumit) - TiefenGrund.
- Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncălzit sau alți agenți de curățat din comerț
- Suprafețele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic, vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanțe speciale (Baumit SanierLosung)
- Straturile de vopsea minerală, fără priza bună datorită vechimii și a precipitațiilor vor fi îndepărtate mecanic
- Suprafețele deteriorate, respectiv fisurate se vor îmbunătăți cu o masă de spaclu (Baumit KlebeSpachtel)

3. Prelucrarea:

Se va amesteca vopseaua Granopor Baumit lent și uniform cu mixerul; a nu se amesteca și alte vopsele!

Suportul preparat corespunzător trebuie să fie maturat (carbonatat) și uscat; apoi se aplică un strat de vopsea Granopor Baumit diluată cu 20% apă.

Pe suporturile puternic absorbante se va aplica înainte un strat de Baumit TiefenGrund. În funcție de starea vremii, oricum la min. 12 ore după aplicarea grundului, se va aplica unul până la două straturi de vopsea Granopor Baumit (cu bidineaua sau cu trafaletul). Între două faze de lucru se va menține un timp de uscare de 6 ore! Pe suporturi slab absorbante (vopsele și tencuieli vechi) este îndeajuns un singur strat de vopsea.

A se lucra uniform și fără întreruperi.

Straturi: 1 strat de vopsea Granopor Baumit (diluată cu 20% apă)
1 - 2 straturi de vopsea Granopor Baumit (nediluată).

4. Indicații:

A nu se aplica în condiții de temperatură sub +5 °C, direct sub razele solare, pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. Dacă se va lucra în aceste condiții, fatada va trebui protejată corespunzător.

O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) și pot modifica nuanța de culoare.

A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.

Aceeași nuanță de culoare poate fi garantată doar în cadrul aceleiași șarje de vopsea.

Nuanța de culoare este influențată de calitatea stratului suport, de temperatura și de umiditatea aerului. Pentru evitarea abaterilor de nuanță de culoare ar trebui comandată o dată toată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea pentru ca toată această cantitate să fie fabricată în același timp.

Măsuri de precauție:

A se feri ochii și pielea de vopsea. În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă; nu se va aștepta uscarea vopselei.