

## SPOR EXTERIOR

## DESCRIERE PRODUS:

Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilostirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici

## CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna
- Uscare rapida
- Putere mare de acoperire
- Lavabilitate foarte buna, rezistenta la uzura
- Rezistenta foarte buna la intemperii, radiatii solare, temperaturi negative, umiditate
- Formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa din interior si impermeabila la apa din exterior.

Produsul este avizat de CTPC (Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii)

## DOMENII DE UTILIZARE:

Protectia si decorarea suprafetelor exterioare din beton, zidarie, tencuiala ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate

Se poate utiliza ca atare sau colorat intr-o gama variata de nuante pastel conform cartelei IRIS

## CARACTERISTICI TEHNICE:

| Parametru                                             | UM                | Valoare                                  | Metoda de analiză |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>A. Produs lichid</b>                               |                   |                                          |                   |
| Aspect                                                | -                 | lichid omogen, tixotrop, fara impuritati | vizual            |
| Densitate, 20°C                                       | g/cm <sup>3</sup> | 1.53-1.55                                | SR EN ISO 2811-1  |
| Finete frecare, max.                                  | µm                | 50                                       | SR EN ISO 1524    |
| Viscozitate Brookfield (Rot 7, vit 100), temp. 23±1°C | mPa.s             | 8000                                     | SR EN ISO 2555    |
| Substante nevolatile (60 min./125°C), min.            | %                 | 60                                       | SR EN ISO 3251    |
| pH                                                    | -                 | 8.5-9.5                                  | SR EN ISO 787-9   |
| <b>B. Pelicula</b>                                    |                   |                                          |                   |
| Aspect pelicula                                       | -                 | mat, uniform                             | -                 |
| Putere de acoperire (CR), min.                        | %                 | 99                                       | SR EN ISO 2814    |

## MOD DE APLICARE:

## Conditii de aplicare

Temperatura mediu: max. 12-30°C

Umiditate relativa mediu: max. 75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Nu se aplica sub 10°C sau pe suprafete umede, pe ploaie sau in bataia directa a razelor de soare



**Pregătirea produsului:**

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment

**Pregătirea suportului și aplicarea:**

Suprafețe exterioare noi din zidărie, beton, tencuială:

- Suprafața trebuie să fie perfect uscată
- Se curăță suprafața de stropii de tencuială, praf sau alte impurități
- Dacă suprafața este contaminată cu depozite de mușcăi acestea se îndepărtează prin spălare cu apă și detergent sau cu produse specifice.
- Suportul curat se impregnează cu Amorsa perete, cu Spor amorsa sau cu Spor grund cu conținut de cuarț pentru o protecție sporită a suportului
- În cazul în care există riscul infiltrațiilor de apă se recomandă Amorsa NANO. Nanoparticulele pătrund în profunzimea suportului și împiedică emigrarea sărurilor către suprafața suportului.
- Se aplică produsul SPOR EXTERIOR în 2 straturi cu rola, pensula sau prin pulverizare. Pentru aplicarea primului strat, produsul se diluează cu apă în proporție de cca. 10 %, iar pentru al doilea strat, produsul se aplică nediluat sau diluat cu max. 5 % apă

Suprafețe exterioare - zidărie, beton, tencuială, - vopsite în prealabil:

Suprafețe vopsite în prealabil cu produse pe bază de dispersii apoase

- îndepărtarea porțiunilor neaderente
- îndepărtarea prafului și a impurităților
- efectuarea operațiilor de reparații (dacă este cazul)
- îndepărtarea eventualelor depozite de mușcăiuri de pe suprafața de acoperit și tratarea suportului cu produse specifice
- impregnarea suportului neacoperit cu Amorsa perete, Spor amorsa sau Spor grund
- aplicarea vopselei se face la fel ca în cazul suprafețelor noi

**Întreținerea echipamentului de vopsire:**

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

Consumul teoretic: 10-12 m<sup>2</sup>/litru/strat

**TIMP DE USCARE:**

la suprafața: ½ ore

pentru reacoperire: 3-4 ore

**AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:**

**Ambalare:** Ambalaj din polipropilenă: 4L/8.5L/15L/40kg

**Depozitare:**

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-25°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

**Termen de valabilitate:**

36 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

**MASURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ:**

Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.

COV limită UE g/l: cat A/c 75(2007)/40(2010)

COV Produs, max. g/l: 40