

## DEKO V8045

### Vopsea lavabila de interior

#### DESCRIERE PRODUS:

Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici

#### CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Aplicabilitate usoara, etalare buna
- Uscare rapida
- Culoare alb cu rezistenta la ingalbenire
- Putere mare de acoperire
- Aderenta foarte buna la suport
- Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si a igrasiei

Produsul este avizat de CTPC (Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii)

#### DOMENII DE UTILIZARE:

Protectia si decorarea suprafetelor interioare din beton, gips-carton, zidarie, tencuiala minerala ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate

#### CARACTERISTICI TEHNICE:

| Parametrul                                      | UM                | Valoare       | Metoda de analiza        |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| <b>A. Produs lichid</b>                         |                   |               |                          |
| Densitate, 20°C                                 | g/cm <sup>3</sup> | 1,6 ± 0,05    | SR EN ISO 2811-1:2002/AC |
| Finete frecare, max.                            | µm                | 50            | SR EN ISO 1524           |
| Vascozitate Brookfield (Rot 7, Vit 100), 23±1°C | mPa.s             | 8000          | SR EN ISO 2555           |
| Substante nevolatile (60 min./125°C), min       | %                 | 60            | SR EN ISO 3251           |
| pH                                              | -                 | 8             | SR EN ISO 787-9          |
| <b>B. Pelicula</b>                              |                   |               |                          |
| Aspect pelicula                                 | -                 | mat, uniform, | -                        |
| Grad de alb (WI), min.                          | %                 | 90            | SR EN ISO 2814           |
| Putere de acoperire (CR), min.                  | %                 | 98,5          | SR EN ISO 2814           |

#### MOD DE APLICARE:

##### Conditii de aplicare

Temperatura mediu: 12-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Nu se recomanda aplicarea la temperaturi sub 10°C sau pe suprafete umede.

**Pregătirea produsului:**

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment

**Pregătirea suportului și aplicarea:**

Suprafețe interioare noi din zidărie, beton, tencuială:

- Suprafața trebuie să fie perfect uscată
- Se curăță suprafața de stropi de tencuială, praf sau alte impurități
- Dacă suprafața este contaminată cu depozite de mușcăi acestea se îndepărtează prin spălare cu apă și detergent sau cu produse specifice de tipul Polisept soluție antimușcăi și Polisept amorsa antimușcăi
- Suportul curat se impregnează cu DEKO A8500 Amorsa perete
- În cazul în care există riscul infiltrațiilor de apă se recomandă Deko A8055 Amorsa NANO. Nanoparticulele patrund în profunzimea suportului și împiedică emigrarea sărurilor către suprafața suportului.
- Se aplică produsul DEKO V8045 Vopsea pentru interior în 2 straturi cu rolă, pensulă sau prin pulverizare. Pentru aplicarea primului strat, produsul se diluează cu apă în proporție de cca. 10 %, iar pentru al doilea, produsul se aplică nediluat.

Suprafețe interioare - zidărie, beton, tencuială, - vopsite în prealabil:

Suprafețe vopsite în prealabil cu produse pe bază de dispersii apoase

- îndepărtarea porțiunilor neaderente
- îndepărtarea prafului și a impurităților
- efectuarea operațiilor de reparații (dacă este cazul)
- îndepărtarea eventualelor depozite de mușcăiuri de pe suprafața de acoperit și tratarea suportului cu produse specifice
- impregnarea suportului neacoperit cu Deko A8500 Amorsa perete
- aplicarea vopselei se face la fel ca în cazul suprafețelor noi

**Întreținerea echipamentului de vopsire:**

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

Consumul teoretic: 6-7 m<sup>2</sup>/kg/strat

**TIMP DE USCARE:**

la suprafața: ½ ore  
pentru reacoperire: 3 ore

**AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:**

**Ambalare:** Ambalaj din polipropilenă: 25; 40 kg

**Depozitare:**

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

**Termen de valabilitate:**

36 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

**MASURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ:**

Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.

COV limita UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs, max. g/l: 30