

DEKO V8050

Vopsea lavabila pentru interior

DESCRIERE PRODUS:

Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna
- Uscare rapida
- Putere mare de acoperire
- Lavabilitate foarte buna
- Rezistenta la uzura si ingalbenire
- Grad ridicat de alb
- Prezinta stabilitate in timp a vascozitatii
- Formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa, eliminand pericolul formarii condensului si dezvoltarii microorganismelor

- Nuanțe: alb (PAS) sau transparenta (TRA). Vopseaua alba se poate utiliza ca atare sau colorata intr-o gama variata de nuanțe conform cartelelor Policolor. Vopseaua transparenta se utilizeaza numai sub forma colorata. Nuantarea se poate face direct in fabrica sau in sistem tinting. Nuanțele de pe cartele sunt informative. Obținerea aceleiasi nuanțe este garantata numai daca se utilizeaza pentru nuantare acelasi lot de vopsea. Pentru evitarea oricaror diferente de nuanța, este recomandata solicitarea intregii cantitati de vopsea necesara.

Produsul este avizat de CTPC (Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii)

DOMENII DE UTILIZARE:

Protectia si decorarea suprafetelor interioare din beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. <u>Produs lichid</u>			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1.62	SR EN ISO 2811-1
Finete frecare, max.	μm	100	SR EN ISO 1524
Viscozitate Brookfield (Rot 7, vit 100), temp. 23±1°C	mPa.s	6500	SR EN ISO 2555
Substante nevolatile (60 min./125°C), min.	%	62	SR EN ISO 3251
pH	-	Min.7	SR EN ISO 787-9
B. <u>Pelicula</u>			
Aspect pelicula	-	mat, uniform	-
Grad de luci (85°)		Min.10	SR EN ISO 2813
Putere de acoperire (CR), min.	%	99	SR EN ISO 2814

MOD DE APLICARE:**Conditii de aplicare**

Temperatura mediu: 12-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Nu formeaza pelicula corespunzatoare in afara intervalului 10-30°C

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:

- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
- Se curata suprafata de stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati
- Suprafetele de gips-carton se curata de praf sau alte impuritati
- Daca suprafata este contaminata cu depozite de mucegai acestea se indeprteaza prin spalare cu apa si detergent sau cu produse specifice de tipul Polisept solutie antimucegai si Polisept amorsa antimucegai
- Suportul curat se impregneaza cu DEKO A8500 Amorsa perete.
- In cazul in care exista riscul infiltratiilor de apa se recomanda DEKO Amorsa NANO. Nanoparticulele patrund in profunzimea suportului si impiedica emigrarea sarurilor catre suprafata suportului.
- Se aplica produsul DEKO V8050 in 2 straturi cu rola, pensula sau prin pulverizare. Pentru aplicarea primului strat, produsul se dilueaza cu apa in proportie de cca. 10 %, iar pentru al doilea strat, produsul se aplica nediluat sau diluat cu max. 5 % apa.
- Culorile intense se aplica pe un strat de alb aplicat.

Suprafete interioare - zidarie, beton, tencuiala, ipsos - vopsite in prealabil:

Suprafete vopsite in prealabil cu produse pe baza de dispersii apoase

- indepartarea portiunilor neaderente
- indepartarea prafului si a impuritatilor
- efectuarea operatiilor de reparatii (daca este cazul)
- indepartarea eventualelor depozite de mucegaiuri de pe suprafata de acoperit si tratarea suportul cu produse specifice
- impregnarea suportului neacoperit cu DEKO A8500 Amorsa perete .

Suprafete vopsite cu huma sau var:

- indepartarea completa a stratului vechi prin raziure, spalare cu apa
- impregnarea suportului cu Deko A8500 Amorsa perete
- aplicarea vopselei se face la fel ca in cazul suprafetelor noi

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat cu apa atat inainte cat si imediat dupa utilizare.

Consumul teoretic: 6-7m²/kg/strat

TIMP DE USCARE:

la suprafata: ½ ore

pentru reacoperire: 2-3 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilena: 20kg baza TRA; 25kg/ 40 kg

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C
- ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

18 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.

COV limita UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs,max .g/l: 30