

DEKO V8057

Vopsea lavabila pentru interior

DESCRIERE PRODUS:

Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- superlavabila
- putere superioara de acoperire
- aderența excelentă la suport
- Rezistentă deosebită la uzura și îngălbenire
- Aplicabilitate ușoară, etalare foarte bună
- Uscare rapidă
- Grad ridicat de alb
- Prezintă stabilitate în timp a vâscozității
- Formează peliculă permeabilă la vaporii de apă și impermeabilă la apă

DOMENII DE UTILIZARE:

Protecția și decorarea suprafețelor interioare din beton, zidărie, tencuială, gips, gips-carton ale construcțiilor civile și industriale, noi sau renovate

Se poate utiliza ca atare sau colorată în nuanțe pastel cu ajutorul sistemului de nuanțare Policolor Colour System

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1.6±0.2	SR EN ISO 2811-1
Finete frecare, max.	µm	100	SR EN ISO 1524
Viscozitate Brookfield (Rot 7, vit 100), temp. 23±1°C	mPa.s	3000	SR EN ISO 2555
Substante nevolatile (60 min./125°C), min.	%	62	SR EN ISO 3251
pH	-	Min.8	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	mat, uniform	-
Grad de luciu (85°)		Min.10	SR EN ISO 2813
Putere de acoperire (CR), min.	%	99	SR EN ISO 2814
Clasa de lavabilitate	-	2	SR EN ISO 13300

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: 12-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Nu se recomandă aplicarea la temperaturi sub 10°C.

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de praf sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:

- Suprafata trebuie să fie perfect uscată
- Se curată suprafata de stropii de tencuiala, praf sau alte impurități
- Suprafetele de gips-carton se curată de praf sau alte impurități
- Dacă suprafata este contaminată cu depozite de mușcăi acestea se îndepărtează prin spălare cu apă și detergent sau cu produse specifice de tipul Polisept soluție antimușcăi și Polisept amorsa antimușcăi.
- Suportul curat se impregnează cu DEKO A8500 Amorsa perete sau Policolor amorsa perete..
- În cazul în care există riscul infiltrațiilor de apă se recomandă DEKO A8055 Amorsa NANO. Nanoparticulele patrund în profunzimea suportului și împiedică emigrarea sărurilor către suprafața suportului.
- Se aplică produsul DEKO V8057 în 2 straturi cu rolă, pensulă sau prin pulverizare. Pentru aplicarea primului strat, produsul se diluează cu apă în proporție de cca. 10 %, iar pentru al doilea strat, produsul se aplică nediluat sau diluat cu max. 5 % apă

Suprafete interioare - zidarie, beton, tencuiala, ipsos - vopsite în prealabil:

Suprafete vopsite în prealabil cu produse pe baza de dispersii apoase

- îndepărtarea porțiunilor neaderente
- îndepărtarea prafului și a impurităților
- efectuarea operațiilor de reparații (dacă este cazul)
- îndepărtarea eventualelor depozite de mușcăiuri de pe suprafața de acoperit și tratarea suportului cu produse specifice
- impregnarea suportului neacoperit cu DEKO A8500 Amorsa perete sau Policolor amorsa perete .

Suprafete vopsite cu humă sau var:

- îndepărtarea completă a stratului vechi prin raziare, spălare cu apă
- impregnarea suportului cu DEKO A8500 Amorsa perete sau Policolor amorsa perete
- aplicarea vopselei se face la fel ca în cazul suprafețelor noi

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

Consumul teoretic: 9-11m²/kg/strat sau 15-17m²/l/strat (consumul variază în funcție de natura suportului și metoda de aplicare)

TIMP DE USCARE:

la suprafața: ½ ore

pentru reacoperire: 2 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilenă: 2.5L, 4L, 8.5, 15L, 25kg; 40 kg

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

36 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MASURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ:

Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.

COV limită UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs, max .g/l: 30