

DEKO V8058 VOPSEA LATEX MAT

DESCRIERE PRODUS:

Produs peliculogen fabricat pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti, biocizi si aditivi speciali.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- etalare superioara
- uscare rapida
- aderenta foarte buna la suporturi absorbante si neabsorbante
- lavabilitate foarte buna
- rezistenta la actiunea microorganismelor
- rezistenta excelenta la uzura
- rezistenta mare la spalare cu dezinfectanti si agenti de curatare de uz casnic
- recomandata in special pentru spatii ce necesita dezinfectari periodice
- permeabilitate ridicata la vaporii de apa din interior, impermeabila la apa din exterior, lasa peretele sa "respire"

Produsul este avizat de CTPC (Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii) si de Ministerul Sanatatii

DOMENII DE UTILIZARE:

Produsul se utilizeaza ca finisaj pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare din beton, zidarie, tencuiala, gips-carton. Vopseaua are activitate bactericida si fungicida si este recomandata a se utiliza pentru protejarea suprafetelor peretilor si plafoanelor aflate in institutii de sanatate si tratament (sali de tratament, camere chirurgicale, rezerve, saloane), farmacii, case de batrani, scoli, gradinite, incaperi de productie si comercializare produse alimentare, bucatarii, spalatorii, subsoluri, bai, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	-
Densitate, 20°C	g/cm ³	1,35 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1
Contine substante nevolatile (1g/Ø50mm, 125°C, 60min)	%	63	SR EN ISO 3251
Viscozitate Brookfield (Rot 7, Vit 100, 23±1°C), min.	mPa.s	2500	SR EN ISO 2555
PH	-	8	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	neted, mat, uniform	-
Grad de alb (WI), min.	%	85	SR EN ISO 2814
Putere de acoperire (CR), min.	%	98-99.5	SR EN ISO 2814
Clasa de lavabilitate (rezistenta la frecare umeda)	clasa	2 (5-20 µm)	SR EN ISO 13300
Grad de luciu (85°)		Min.10	SR EN ISO 2813

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: 12-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Bd. Theodor Pallady nr. 51, București 032258 Telefon: +40 21 345 17 30; Fax: +40 21 345 19 30

Temperatura produs: 15-30°C

Nu se recomanda aplicarea la temperaturi sub 10°C sau pe suprafete umede.

Atentie: Este interzisa amestecarea produsului cu var, huma sau vopsele pe baza de solventi organici

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:

- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
- Se curata suprafata de eflorescenta stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati
- Daca suprafata este contaminata cu depozite de mucegai acestea se indeparteaza prin spalare cu apa si detergent si se trateaza cu Poliset solutie antimucegai.
- Suportul curat se impregneaza cu Deko A8500 amorsa perete.
- In cazul in care exista riscul infiltratiilor de apa se recomanda folosirea Amorsa NANO. Nanoparticulele patrund in profunzimea suportului si impiedica emigrarea sarurilor catre suprafata suportului.
- Se aplica produsul **Deko V8058 vopsea latex mat** in 2 straturi cu rola sau pensula. Pentru aplicarea primului strat, produsul se dilueaza cu apa in proportie de cca. 5-7 %, iar pentru al doilea strat, produsul se aplica nediluat sau diluat cu max. 5 % apa

Suprafete interioare - zidarie, beton, tencuiala, ipsos - vopsite in prealabil:

Suprafete vopsite in prealabil cu produse pe baza de dispersii apoase

- indepartarea portiunilor neaderente
- indepartarea prafului si a impuritatilor
- efectuarea operatiilor de reparatii (daca este cazul)
- indepartarea eventualelor depozite de mucegaiuri de pe suprafata de acoperit si tratarea suportul cu Polisept solutie antimucegai
- impregnarea suportului neacoperit cu Deko A8500 amorsa perete.

Suprafete vopsite cu huma sau var:

- indepartarea completa a stratului vechi prin raziure, spalare cu apa
- impregnarea suportului cu Deko A8500 amorsa perete
- dupa aplicarea stratului de amorsa, aplicarea vopselei se face la fel ca in cazul suprafetelor noi

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat cu apa atat inainte cat si imediat dupa utilizare.

Numar de straturi recomandate: 2

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul teoretic: 5-6 m²/kg/strat

TIMP DE USCARE:

la suprafata: ½ ore

pentru reacoperire: 3-4 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilena: 22 kg

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C
- ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

18 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.

A se consulta Fisa de Securitate

COV limita UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs,max .g/l: 30